

# Shinite新光PBT代理商

产品名称	Shinite新光PBT代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.80/件
规格参数	PBT:台湾新光一级代理商 台湾新光:新光塑料 台湾新光:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

作为台湾新光PBT全系列代理商之一，我们的产品具有以下优势：

1.高品质:我们的PBT产品采用优质原材料制造，生产过程严格把关，使用现代先进的生产工艺和设备，确保产品质量可靠。

多样性:我们的PBT全系列产品齐全，包括通用级、增强级、高性能级等多种规格和型号，以满足客户不同需求。

3.低价格:我们是新光PBT一级总代理商，我们通过长期与该产品生产厂家的合作，可以获得更低的价格优势，进而降低客户的采购成本。优质售前和售后服务，包括产品技术咨询、技术支持、应用方案等等。

在中国，我们却是正式的台湾新(PST总代理商，我们的目标是在全球市场上推广新光PT产品。我们坚信，我们的产品在中国的推广势头强劲，将为中国市场提供更高品质、更低价格的PBT全系列产品，这对于中国的电子、汽车、家电等产业发展有着重要的推动作用。

作为一家客户至上、质量第一的公司，我们衷心期望能够与更多的客户合作，共创美好的未来。欢迎来到中国，欢迎选择新光PBT全系列!

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G15 DF3009  
15%玻纤，汽车后视镜、汽机车零件、雨刷杆、方向灯拨捍

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G40 DF3009  
40%玻纤，汽车后视镜、汽机车零件、雨刷杆、方向灯拨捍

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G15 DE3011  
15%玻纤, 车门把手、音响按键、汽车点火系统

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D201G40 DE3011  
40%玻纤, 车门把手、音响按键、汽车点火系统

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DH4803  
15%玻纤, 阻燃V-0, 各式计算机接插件、冷却风扇、手机零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DH4883  
15%玻纤, 阻燃V-0, 手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DF4806  
15%玻纤, 阻燃V-0, 微动开关、继电器外壳、照明设备零组件、汽机车零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 DF4886  
15%玻纤, 阻燃V-0, 手机零件、手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件、微动开关、继电器外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G15 AD5886  
15%玻纤, 阻燃V-0, 络集线器连接器、游戏机连接器、描扫器零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DH4803  
30%玻纤, 阻燃V-0, 各式计算机接插件、冷却风扇、手机零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DH4883  
30%玻纤, 阻燃V-0, 手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DF4806  
30%玻纤, 阻燃V-0, 微动开关、继电器外壳、照明设备零组件、汽机车零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 DF4886  
30%玻纤, 阻燃V-0, 手机零件、手机电池外壳、小家电配件、重电绝缘零件、微动开关、继电器外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 D202G30 AD5886  
30%玻纤, 阻燃V-0, 描扫器零件、事务机器配件、大型冷却风扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DE3803  
15%玻纤, 无卤阻燃V-0, 连接器、家電、電子零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DE3806  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DA3806  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，连接器、家电、电子零件、空调出风口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G15 DA3886  
15%玻纤，无卤阻燃V-0，电子零件、空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G30 DE3883  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G30 DE3886  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G30 DA3886  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DE3883  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DE3886  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DA3806  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，连接器、家电、电子零件、空调出风口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E202G40 DA3886  
40%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G30 DE3806  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，電子零件、空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G30 DA3886  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，连接器、家电、电子零件、空调出风口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G30 DA3806  
30%玻纤，无卤阻燃V-0，高光泽，空调出风口、散热风扇、马达零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DE3803  
15%玻纤, 无卤阻燃V-0, 连接器、家電、電子零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DE3883  
15%玻纤, 无卤阻燃V-0, 空調出風口、散熱風扇

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DE3886  
15%玻纤, 无卤阻燃V-0, 電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DA3806  
15%玻纤, 无卤阻燃V-0, 高光泽, 连接器、家電、電子零件、空調出風口

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 E206G15 DA3886  
15%玻纤, 无卤阻燃V-0, 電子零件、空調出風口、散熱風扇、馬達零件

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G15 DH6003  
15%玻纤, 无溴阻燃V-0, 高流动, 小家电外壳、蒸气熨斗本体、咖啡壶外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G15 DH4123  
15%玻纤, 无溴阻燃V-0, 咖啡壶外壳、端子台、笔记型电池外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G30 DH6003  
30%玻纤, 无溴阻燃V-0, 高流动小家电外壳、蒸气熨斗本体、咖啡壶外壳

(上海帆塑一级代理 塑料公司)PBT 台湾新光 F202G30 DH4123  
30%玻纤, 无溴阻燃V-0, 咖啡壶外壳、端子台、笔记型电池外壳

1. PBT的工艺特性PBT具有明显的熔点, 熔点为225~235 , 是结晶型材料, 结晶度可达40%。PBT熔体的粘度受温度的影响不如夹应力那么大, 因此, 在注塑中, 注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。PBT在熔融状态流动性好, 粘度低, 仅次于尼龙, 在成型易发生“流延”现象。PBT成型制品各向。PBT在高温下遇水易降解。2. 注塑机选用螺杆式注塑机时。应考虑如下几点。 制品的用料量应控制在注塑机额定大注射量的30%~80%。不宜用大注塑机生产小制品。 应选用渐变型三段螺杆, 长径比为15~20, 压缩比为2.5~3.0。 应选用自锁式喷嘴, 并带有加热控温装置。 在成型阻燃级PBT时, 注塑机的有关部件应经防腐处理。3. 制品与模具设计 制品的厚宜太厚, PBT对缺口很, 因此, 制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。 PBT的成型收缩率较大, 在1.7%~2.3%, 模具要有一定的脱模斜度。 模具需要设排气孔或排气槽。 浇口的口径要大。 模具需设置控温装置。模具高温默过100 。 阻燃级PBT成型, 模具表面要镀铬, 以防腐。4. 原料注塑前要进行干燥、要将水分含量控制在0.02%以下。采用热风循环干燥时, 当温度为105 、120 140 时, 所对应的时间不超过8h、5h、3h。料层厚度低于30mm。5. 注塑工艺参数 注射温度PBT的分解温度为280 , 所以实际生产中一般控制在245~260 之间。 注射压力注射压力一般为50~100MPa。 注射速率PBT冷却速度快, 因此要采用较快的注射速率。 螺杆转速和背压成型PBT的螺杆转速不宜超过80r/min, 一般在25~60r/min之间。背压一般为注射压力的10%~15%。 模具温度一般控制在70~80 , 各部位的温额不超过10 。 成型周期一般情况下为15~60 s。6. 注意事项 再生料的使用再生料与新料的比例一般在25%~75%。 脱模剂的使用一般情况下不使用脱模剂, 必要时可采用有机硅

脱模剂。 停机处理聚对二甲酸丁二醇酯 (PBT) 是通用的工程塑料。PBT的聚合工艺成熟、成本较低，成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行改性，其中，玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上典型用途 家用（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等。应用范围:\* 机电与电子零件、高精密零件、机械零件、汽车零件\*

建筑材料、运动器材、器材\* 家电用品\* 其他特殊用途(以上是聚对二甲酸丁二醇酯(PBT)总体特性，不完全代表本产品的实际数据，如需了解本产品物理性能，机械性能，冲击性能，电气性能，热性能及加工参数。阻燃增强PBT：特性；度，耐高温，阻燃性及电性能良好，应用:线圈骨架、接插件、继电器、灯具、电子元件，办公通讯设备零部件、车拉手、燃气\水表零件、仪器仪表壳体；电子接插件、连接器、继电器壳、接线盒、线圈骨架、节能灯头；可做为彩显（监）电位器、汽配点火器\加热器、自动控制断路器壳、耐高电压制件等。增韧PBT：高韧性，综合性能佳，应用:光纤护套、高压包、接插件、电子电器配件等纯树脂阻燃PBT：优良的阻燃性及电性能，应用：继电器、接插件、电子元件等。无卤PBT为非难燃系，符合环保或加收，易加工成型，物性佳。溴化难燃玻纤增强PBT\*

易脱模，成型品表面光泽佳，成型条件同溴化难燃产品.应用范围:\*

低电压类9V：连接器、继电器、线圈轴。 \*

中电压110V-120V：马达、泵。高电压类~350V：连接器，工业马达.25公斤/包起订,送货

产品可以试样.如果不符合您们的要求.可以包退包换.验货满意后.才使用货运公司作交易.收到货物后才付款.长期合作的老客户每吨都按市场批价供货.原厂原包.经销批.诚信为本!.本公司长期供应各种塑胶原料.优品质.合理价格.并可提供所有塑胶原料的ROHS()报告, ISO.ASTM物性资料.UL认证,FDA认证,材质证明及资料表(MSDS).