

# 耐气候影响性ASA 韩国LG ASA LI-918

产品名称	耐气候影响性ASA 韩国LG ASA LI-918
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LG 性能:耐气候影响性 流动性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

LG ASA LI918 ???

基本编号  
特性

E67171-102424434  
良好的着色性

流动性高

用途

耐气候影响性能良好  
电气/电子应用领域

家电部件

室外应用

加工方法

玩具  
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.07

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

20

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.40 到 0.70

硬度 硬度值 单位制测试方法	104
抗机械强度 屈服值 单位制测试方法	48.1
伸长率 2	
屈服, 3.20 mm	> 6.0
断裂, 3.20 mm	25
弯曲模量 3(3.20 mm)	2210
弯曲强度 4(3.20 mm)	76.5
悬臂梁 缺口值 强度制测试方法	
23 ° C, 3.20 mm	170
23 ° C, 6.40 mm	160
抗冲击能 缺口值 强度制测试方法, 未退火, 6.40 mm)	86.0
维卡软化温度	95.0
可燃性 等级值测试方法	

1.6 mm	HB
3.2 mm	HB
注射速度值单位制	80 到 90
干燥时间	2.0 到 3.0
料筒后部温度	180 到 200
料筒中部温度	190 到 210
料筒前部温度	210 到 220
射嘴温度	210 到 220
加工（熔体）温度	200 到 230
模具温度	40 到 80
背压	0.490 到 0.981
螺杆转速	50 到 100