

20%填充 PPO 日本旭化成 X352H BK 低翘曲 外观优良 注塑成型

产品名称	20%填充 PPO 日本旭化成 X352H BK 低翘曲 外观优良 注塑成型
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPO塑胶原料 型号:X352H BK 特性:低翘曲 外观优良 增强级
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

20%填充 PPO 日本旭化成 X352H BK 低翘曲 优良外观 注塑成型

XYRON X352H

Polyphenylene Ether + PS

Asahi Kasei Chemicals Corporation

20% 填料

产品说明：

Modified PPE20% Filler reinforced Non-Flame retardant Appearance good, Warpage Low

物性信息：

基本编号

填料/增强材料
特性

[E82268-250921](#)

填料, 20% 填料按重量
低翘曲性

加工方法	外观良好	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.19
收缩率 1(2.00 mm)		0.35 到 0.55
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.060
机械性能额定值单位制测试方法		50.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)		10
弯曲模量 (23 ° C)		4700
弯曲应力 (23 ° C)		99.0
简支梁性能额定值单位制测试方法		4.0
热性能额定值单位制测试方法		
1.8 MPa, 未退火		100
1.8 MPa, 未退火		97.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65 ° C)		5.0E-5

电性能测试方法	1.0E+16
体积电阻率 (23 ° C)	1.0E+16
可燃性测试方法	HB
注射成型	100 到 110
干燥时间	3.0 到 4.0
加工（熔体）温度	240 到 300
模具温度	50.0 到 80.0

20%填充 PPO 日本旭化成 X352H BK 低翘曲 外观优良 注塑成型

20%填充 PPO 日本旭化成 X352H BK 低翘曲 外观优良 注塑成型