

(日本东丽) PA6 CM1011G-15 加纤尼龙15%

产品名称	(日本东丽) PA6 CM1011G-15 加纤尼龙15%
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:原厂原包 型号:CM1011G-15 特性:加纤尼龙15%
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

PA6????CM1011G-15????15%PA66

基本信息

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料,
15% 填料按重量
部件标识代码 PA6-GF15

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度(23 ° C)	1.25	--	g/cm3	ISO 1183
收缩率	内部方法			
垂直流动方向 : 3.00 mm1	0.70 到 1.1	--	%	内部方法
流动方向 : 3.00 mm2	0.50 到 0.70	--	%	内部方法
吸水率	ISO 62			
23 ° C, 24 hr	1.3	--	%	ISO 62
饱和, 23 ° C	8.3	--	%	ISO 62
电气性能		额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法
体积电阻率		= 1.00e 15 ohm-cm	= 1.00e 15 ohm-cm	dry; IEC 60093
表面电阻		2.00e 14 ohm	2.00e 14 ohm	cond; IEC 60093
介电常数		4.0	4.0	dry; IEC 60250
		@Frequency 100 Hz	@Frequency 100 Hz	
4.0		4.0	dry; IEC 60250	
@Frequency 1.00e 6 Hz		@Frequency 1.00e 6 Hz		
介电强度		27.0 kV/mm	686 kV/in	dry; IEC 60243-1

