

耐低温冲击PC SC1004A 韩国LG 通用级

产品名称	耐低温冲击PC SC1004A 韩国LG 通用级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:PC SC1004A 韩国LG 型号:抗化学性 超高韧性 耐化学性 良好耐低 产地:外壳 手机 手机背壳 汽车部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PC料一定要干燥,使之含水量降到0.02%以下。PC板原料的分子量应选在3.5万为好。

挤出机螺杆长径比为20:1,杆中的加料段和计量段长度各占全长的25%,而且螺槽深度一定,压缩段长度为全长的一半。螺杆压缩比为2.5-3.螺槽深度一般应小于4毫米,用销钉螺杆混炼效果更好。

过滤网组可采用80/120/200/120/80日型式。

衣架式机头比较常用,但造价较贵。

压延方法

片材的压延方法有水平方向挤出压延片,倾斜方向挤出压延片,向下或向上挤出压延片。但目前最好的是辊筒倾斜压延法。

典型的PC板 挤出条件:

机筒温度260、280、300 ,机头温度280℃、乐延辊筒温度:上辊121-135 、中辊129-139 、下辊132-150
螺杆转速12-24转/分,过滤网组40/60/100目。

PC板可用于汽车,飞机风挡玻璃,波纹板,折板,建筑窗玻璃,体育设施天棚玻璃等。

其他:PC可和ABS共混,提高冲击强度,ABS添加量为50%时,提高幅度*。ABS含量过少时如3%,冲击强度反而下降。

PC可和HDPE共混,其中HDPE含量为30%时共混效果较好,可改善冲击强度,加工流动性能提高,易于充模。LDPE共混效果很差,出现分层,不能使用。

文腾供应LG以下型号

PC韩国LG化学1201-22透光性好,冲击性能好,低粘度,含脱模剂,食品接触,耐高温,V-2玩具,一次性餐具,包装

PC韩国LG化学1201-15透光性好,冲击性能好,低粘度,含脱模剂,食品接触,耐高温,HB,V-2玩具,瓶子,一次性餐具,护罩,包装

PC韩国LG化学 GP1006FM阻燃,V-0电气/电子应用领域

PC韩国LG化学 1303-07透光性好,冲击性能好,高粘度,含脱模剂,耐高温,HB电器用具,镜头,薄膜,片材

PC韩国LG化学 1303AH-15低翘曲性,阻燃

PC韩国LG化学1301V-10透光性好,冲击性能好,无卤,含脱模剂,阻燃,耐高温,V-2电器用具,电气/电子应用领域,反射镜

PC韩国LG化学GN1006FM低摩擦系数,润滑性,耐磨,低吸湿性,V-2,V-1,V-0垫圈,建筑应用领域,矿业应用,轴承,齿轮,衬套,防磨条

PC韩国LG化学PCEF1006FL无卤,耐高温OA设备及附件,IT设备

PC韩国LG化学 1302-10透光性好,冲击性能好,耐高温,V-2电器用具,镜头,薄膜,片材

PC韩国LG化学 GN1008RF冲击性能好,无卤,阻燃,V-2,V-0电气/电子应用领域,电脑组件

PC韩国LG化学 1302UV-05透光性好,冲击性能好,高粘度,耐热性好眼镜,电器用具,镜头

PC韩国LG化学1201-05C

PC韩国LG化学 SC1004A超高韧性,耐化学性,耐低温冲击,HB手机,电气/电子应用领域

PC韩国LG化学 SC1004ML冲击性能好,耐化学性,着好,HB手机,电气/电子应用领域

PC韩国LG化学 1301EP-30透光性好,冲击性能好,低粘度,含脱模剂,耐热性好薄壁部件,包装