

贝氏体热处理直销 无锡溪龙重防腐公司 淮安贝氏体热处理

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 贝氏体热处理直销 无锡溪龙重防腐公司 淮安贝氏体热处理 |
| 公司名称 | 无锡溪龙重防腐涂覆有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区钱胡公路510号 |
| 联系电话 | 13906177253 |

产品详情

达克罗技术，在我们的日常生活中已不是一个陌生的词语了，很多时候都会听人们提起。相信很多人还不太了解达克罗设备，君合小编就为大家简单介绍一下的达克罗设备。都说达克罗技术好，达克罗技术的防腐机理是怎样的呢？

达克罗设备

达克罗涂覆涂层一般厚6-8微米，中性盐雾试验中可保证480小时不出红锈，贝氏体热处理供应商，10微米厚的涂层中性盐雾试验在800小时以上。而电镀锌一般盐雾试验只有96小时。根据电化学反应原理，锌、铝是阳极，钢铁工件是阴极，电镀锌是在钢铁工件表面直接覆盖上一层锌，腐蚀电流和腐蚀介质很容易在锌层之间流动，贝氏体热处理直销，尤其在盐雾试验中使锌更活跃，电化学的作用使锌易于消耗，因而早期阶段中就产生了白锈和红锈。而涂层是由锌片、铝片和氧化铬及有机物组成的高分散混合水剂溶液。

达克罗涂覆工艺是一项新技术，按涂覆方式不同分为浸涂甩干、喷涂、刷涂等几种方法。在决定选用哪种方式时，首先要考虑的是要覆盖在钢桶上的涂层是注重功能性还是装饰性，还要考虑涂层厚度的控制、生产速度、产品形状和所要求的质量，仔细考虑以上问题将决定哪一种方式适合您。总结一下可归纳为以下几点：

- 1、**壁垒效应**：由于片状锌、铝层状重叠，阻碍了水、氧等腐蚀介质到达基体的进程，贝氏体热处理供应，能够起一种隔离的屏蔽作用。
- 2、**钝化作用**：在达克罗的处理过程中铬酸与锌、铝粉和基体金属发生化学反应，生成致密的钝化膜、

这种钝化膜具有很好的耐腐蚀性能。

3、阴极保护作用：锌铝铬涂层主要的保护作用与镀锌层一样，主要是对基体进行阴极保护。

锌铬涂层具有很强的涂层腐蚀防护能力。盐雾测试表明，达克罗涂层对螺纹紧固件的盐雾腐蚀测试超过500 h，淮安贝氏体热处理，加封闭层后会超过1000 h。达克罗涂料固化转变为无机涂层，可耐受溶剂、汽油和刹车油的溶解作用。增加高金属片含量可使达克罗涂层具有较好的导电性。在达克罗工艺中没有酸和电化学过程，达克罗加工处理，不会导致氢脆，适合处理高强螺栓。达克罗涂层可作为其它涂层的底涂层，包括电沉积的底涂层，进一步增强防腐能力或增加其它性能和颜色。达克罗涂层可耐热287~343℃，加顶涂可耐426℃，而传统镀锌层在此温度下已经损坏。

贝氏体热处理直销-无锡溪龙重防腐公司-淮安贝氏体热处理由无锡溪龙重防腐涂覆有限公司提供。无锡溪龙重防腐涂覆有限公司是一家从事“达克罗,环保达克罗,久美特”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡溪龙重防腐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡溪龙重防腐在特种涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！