

# Bayblend FR3040 D PC+ABS薄壁部件

产品名称	Bayblend FR3040 D PC+ABS薄壁部件
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:科思创 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

# Bayblend FR3040

Polycarbonate + ABS

Covestro - Polycarbonates

产品说明：

(PC+ABS) blend; unreinforced; flame-retardant; for thin-wall applications; injection molding grade; Vicat/B 120 = 108 ° C; HDT/A >= 85 ° C; very good burning behavior in small wallthicknesses (UL recognition 94 V-0 at 0.75 mm and above and V-1 at 0.6 mm).

物性信息：

基本编号

[E41613-101010309](#)

添加剂

阻燃性

特性

阻燃性

用途

薄壁部件

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

溶化体积流率 ( MVR ) (240 ° C/5.0 kg) 17.0

## 收缩率 1

垂直接流动方向 : 240 ° C, 3.00 mm 0.50 到 0.70

## 吸水率

饱和, 23 ° C 0.50

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.20

拉伸模量 (单位制测试方法) 2700

## 拉伸应力

屈服, 23 ° C 65.0

断裂, 23 ° C 50.0

## 拉伸应变

屈服, 23 ° C 4.0

断裂, 23 ° C > 50

悬臂梁冲击强度(测试方法)

30

无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)

无断裂

热变形温度(测试方法)

0.45 MPa, 未退火

100

1.8 MPa, 未退火

91.0

维卡软化温度

--

106

--

108