

# PPS日本东丽A504X95代理

产品名称	PPS日本东丽A504X95代理
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS日本东丽全系列代理 PPS:原厂原包 PPS:日本东丽代理
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

## 产品详情

PPS日本东丽A504X95代理 PPS日本东丽一级总代理

PPS的最大特点之一为耐化学腐蚀性好，其化学稳定性能仅次于F，耐辐射性好。

PPS塑料的突出性能有：良好的耐热性能，可在180~220 温度范围内使用；耐腐蚀性接近聚四氟乙烯；电性能优异；机械性能优异；阻燃性能好。PPS塑料的不足之处有：价格太高，在耐高温塑料中属于低价位，但比通用工程塑料高许多；韧性差，性脆；中粘度不稳定。纯PPS因性能脆而很少单独使用，应用的PPS多为其改性能品种。

耐热性高（连续使用温度达240 ）、机械强度、高刚性、难燃性、耐化学药品性，电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优，阻燃性优。有自熄性，达UL94V-0级，高温、高湿下仍保持良好的电性能。纯PPS的弯曲模量可达到3.8Gpa，无机填充改性后可到到12.6Gpa，增大5倍之多。而以刚性著称的PPO仅为2.55Gpa，PC仅为2.1Gpa。PPS又有优异的热性能，短期可耐260 ，并可在200~240 下长期使用。

常见的注塑条件如下

料筒温度：纯PPS为：280-330 ，40%GF-PPS为：300-350 。

喷嘴温度：纯PPS为：305 ° C，40%GF-PPS为：330 。

模具温度：120~180 。

玻纤增强PPS耐高温PPS流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。DPPS为一种外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物，纯PPS的相对密度为1.3，但改性后会增大PPS有吸水率极小，一般只有0.03%左右PPS的阻燃性好，其氧指数高达44%以上；属于高阻燃材料。

(PPS代理) 日本东丽 A504X90  
(PPS代理) 日本东丽 A310MX04  
(PPS代理) 日本东丽 A604  
(PPS代理) 日本东丽 A310M  
(PPS代理) 日本东丽 A310MB7  
(PPS代理) 日本东丽 A504  
(PPS代理) 日本东丽 A504 BK  
(PPS代理) 日本东丽 A503X05 BK  
(PPS代理) 日本东丽 A503  
(PPS代理) 日本东丽 A504X95  
(PPS代理) 日本东丽 A360MB  
(PPS代理) 日本东丽 A504FG1  
(PPS代理) 日本东丽 A310M BK  
(PPS代理) 日本东丽 A673M-B  
(PPS代理) 日本东丽 A390M65  
(PPS代理) 日本东丽 A630T30 BK  
(PPS代理) 日本东丽 A305M45  
(PPS代理) 日本东丽 A400M  
(PPS代理) 日本东丽 A130M  
(PPS代理) 日本东丽 AR04B  
(PPS代理) 日本东丽 A310X04 BK  
(PPS代理) 日本东丽 A610MG1  
(PPS代理) 日本东丽 A670  
(PPS代理) 日本东丽 A680M  
(PPS代理) 日本东丽 AR04B-BK

