

# Incoloy 330镍合金薄壁管

产品名称	Incoloy 330镍合金薄壁管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

Incoloy 330 40年代，铁基高温合金也发展，50年代出现A-286和Incoloy901等牌号，但因高温性较差，从60年代以来发展较慢。苏联于1950年前后开始生产“ ”牌号的镍基高温合金，后来生产“ ”系列变形高温合金和 系列铸造高温合金。70年代美国还采用新的生产工艺制造出定向结晶叶片和粉末冶金涡轮，研制出单晶叶片等高温合金部件，以适应发动机涡轮进口温度不断的需要。 Incoloy 330合金概述：Incoloy 330是一种镍铁铬奥氏体合金，专门用于高温环境下抗yang化和渗碳作用。34%-37%的镍含量使材料具有比较高抗氯化物应力腐蚀开裂和西格玛相沉淀脆化的能力。材料通过不锈钢和镍合金标准的加工程序加工而成。广泛应用于循环加热和渗碳作用结合的环境下抗腐蚀。规格范围：轧制圆钢 15.0mm- 40.0mm锻制圆钢 40.0mm- 250.0 mm； 15.0mm- 250.0mm相近牌号：UNS N08330执行标准ASTM B 536, B 511, B 512, B 535B 536, B 546, B 710, B 739化学成分：C 0.08Si:0.75-1.50Mn 2.00P 0.030S 0.030Cr:17.0-20.0Ni:34.0-37.0Mo:1.0-1.75Cu 1.00Sn 0.025Pb 0.005Ti:--Fe:--Co:--V:--W:--Nb:--密度：(1)8.08 g/cm3（克/立方厘米）。(2) 0.292 lb/in3（磅/立方英寸）焊接：Incoloy 330可以通过钨极电弧、焊条电焊和等离子弧加工进行焊接，利用钨极电弧焊接得到的抗腐蚀性好。在焊接之前，材料应处于退火状态，保持整洁，不能留有污垢，油脂和其它杂质。在接合处的两边一英寸范围内应进行研磨。焊层间温度不能超过300（150 ），焊接前或焊接后不需进行热处理。合金330可以焊接成不同类型的金属。应用：炉用容器渗碳，碳氮共渗，可锻化退火；马弗炉，蒸馏罐；杆架热处理篮；淬火装置；辐射管；盐盆；炉风机和轴；输送机；管衣架原油加热器ADN蒸汽锅炉；换热器；.

### Incoloy 330 【退货须知】

1.Incoloy 330退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料我们将换货处理！（注：材料未出现人为造成的变

Incoloy 330形、损坏，表面刮伤现象！）若因客方因素出错，在我厂能力范围内帮忙改进。

Incoloy 330 2.制度说：采购钢材时，请将您单位的公司资料、有效的邮寄地址及收件人微信和TEL号码提供给销售人员或传真至本

Incoloy 330 公司，公司将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）

1、Incoloy 330免费拿样（免费拿样=shou次付费拿样+二次进货返还）

- 2、Incoloy 330可替客户安排加工（开平、分条、酸洗等）及仓储、运输业务！
- 3、Incoloy 330因为我们专业所以我们自信，做人要信誉第一，做生意要，诚信为本
- 4、Incoloy 330我们公司的原则是信誉第一，诚信为本
- 5、Incoloy 330《欢迎新老客户来电指出我们的不足我们会加一改正》
- 6、Incoloy 330有需要的咨询询价021-377(89) 863