

# 巴斯夫 PA66 德国巴斯夫 PA66 A3X2G10 性能物性

产品名称	巴斯夫 PA66 德国巴斯夫 PA66 A3X2G10 性能物性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 性能:刚性高 高强度 良好电气性能 玻纤50%
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

巴斯夫 PA66 德国巴斯夫 PA66 A3X2G10 性能物性介绍：

Ultramid A3X2G10聚酰胺66 填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量添加剂 阻燃性能特点 刚性, 高 高强度 良好的电气性能 耐油性能 阻燃性能RoHS 合规性 RoHS 合规形式 颗粒料加工方法 挤出注射成型多点数据 Creep Modulus vs. Time (ISO11403-1) Isochronous Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO11403-2)物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法密度 1.60 -- g/cm ISO 1183溶化体积流率 ( MVR ) (275 ° C/5.0 kg) 25.0 -- cm/10min ISO 1133收缩率 0.40 -- % ISO 294-4吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH) 0.90 -- % ISO 62机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法拉伸模量 (23 ° C) 16000 12000 MPa ISO 527-2拉伸应力 ISO 527-2屈服, 23 ° C 180 -- MPa断裂, 23 ° C -- 130 MPa拉伸应变 (断裂, 23 ° C) 2.0 3.0 % ISO 527-2冲击性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C) 55 55 kJ/m ISO 179/1eU热性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法热变形温度0.45 MPa, 未退火 250 -- ° C ISO 75-2/B1.8 MPa, 未退火 250 -- ° C ISO 75-2/A熔融温度 ( DSC ) 260 -- ° C ISO 3146RTI Elec (1.50 mm) 115 -- ° C UL 746电气性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法表面电阻率 -- 1.0E+10 ohm IEC 60093体积电阻率 1.0E+15 1.0E+12 ohm · cm IEC 60093相对电容率 (23 ° C, 1 MHz) 3.60 5.00 IEC 60250耗散因数 (23 ° C, 1 MHz) 0.020 0.020 IEC 60250漏电起痕指数 (解决方案 A) 600 -- V IEC 60112高电弧燃烧指数(HAI) (0.800 mm) PLC 1 -- UL 746

供应PA66 ST801美国杜邦

供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 高强度,GF33%玻纤增强

供应PA66 70G13HS1L美国杜邦 高强度,GF13%玻纤增强

供应PA66 80G33L美国杜邦 增韧级, 耐冲, GF33%

供应PA66 80G25L美国杜邦 增韧级, 耐冲, GF25%

供应PA66 80G33HS美国杜邦 增韧级, 耐冲, GF33%

供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 高强度,GF33%玻纤增强

供应PA66 CM3004G-20日本东丽 20%玻纤增强，  
供应PA66 FE5171美国杜邦 GF30%玻纤增强,食品级  
供应PA66 A246M法国罗地亚 超韧级  
供应PA66 70G30HSLR美国杜邦 耐磨耐高温30%玻纤增强级  
供应PA66 A3EG3德国巴斯夫 GF15%高刚性，尺寸稳定  
供应PA66 70G13HS1L美国杜邦 高强度,GF13%玻纤增强  
供应PA66 CM3004G-15日本东丽 15%玻纤增强  
供应PA66 FR7025V0F美国杜邦  
供应PA66 6512台湾南亚 增韧级  
供应PA66 70G33HSIL美国杜邦 耐磨耐高温33玻纤增强级  
供应PA66 A3EG6德国巴斯夫 GF25%高刚性，尺寸稳定  
供应PA66 80G33L美国杜邦 增韧级，耐冲，GF33%  
供应PA66 CM3004深圳东丽 V0防火未强化；  
供应PA66 FE13001-NC010美国杜邦  
供应PA66 6401G4台湾南亚 增韧级  
供应PA66 FE3071美国杜邦 食品级  
供应PA66 A3EG7德国巴斯夫 GF30%高刚性，尺寸稳定