

矿用网线MHYVP 4*2*0.5mm 铝箔屏蔽+铜丝网屏蔽 可定做

产品名称	矿用网线MHYVP 4*2*0.5mm 铝箔屏蔽+铜丝网屏蔽 可定做
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

技术要求

导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

20 时电缆导体的直流电阻应符合技术指标的要求。

绝缘

绝缘采用低密度聚乙烯电缆料

绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥落而不损伤导体。绝缘表面应光滑，色泽均匀，不应有裂缝及其他损伤。绝缘标称厚度应符合下表规定。绝缘厚度的平均值应不小于标称值，其处厚度应不小于标称值的90%~0.1mm。

绝缘性能要求

绝缘线芯在20℃时绝缘电阻应不小于5000MΩ·km。

缆芯

2芯线芯应采用对绞，绞合节距为30-60mm

隔离带

隔离带采用耐高温聚脂膜重叠绕包。绕包带应扎紧，其重叠部分应不小于带宽的20%，不得低于3mm。

编织屏蔽

镀锡圆铜线编织屏蔽其编织密度应不小于90%。编织用圆铜线的标称直径应为0.12。

屏蔽层不允许整体接续，露出的铜线头应修齐。每1米长度上允许更换金属线锭一次。

外护套

采用灰色聚氯乙烯电缆料。

外护套应紧密挤包在缆芯、屏蔽层上，且应容易剥离而不损伤绝缘、内护层、屏蔽层。外护套表面应平整，色泽均匀，无裂缝、气泡、夹杂或其他机械损伤。

外护套的标称厚度应符合标准中规定。

外护套的平均厚度值应不小于规定的标称值，点厚度应不小于标称值的85%~0.1mm。

成品电缆

电缆导电线芯不得有断线、对间连电、混线现象。

电缆工作对的直流电阻差应不大于环阻的2%。

耐交流电压性能：电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时

5min、3.0kv交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。