

## POM 韩国工程塑料 F25-03 阻燃级

产品名称	POM 韩国工程塑料 F25-03 阻燃级
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:F25-03原料 性能:聚甲醛POM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

### 产品详情

- (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

韩国工程POM FB2030 玻璃珠30% 低翘曲

韩国工程POM FC2020H 20%碳纤增强 高刚性 耐磨 高流动 热稳定

韩国工程POM FG2015 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度 15%玻纤增强

韩国工程POM FG2020 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度 20%玻纤增强

韩国工程POM FG2020L 耐磨

韩国工程POM FG2025K 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度 25%玻纤增强

韩国工程POM FG2030 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中高粘度 30%玻纤增强

韩国工程POM FL2020 耐磨,增强级,阻燃级 PTFE润滑剂 (20%) , 润滑 , 低摩擦系数

韩国工程POM FM2020 耐磨擦磨损 , 低摩擦系数 高刚性

韩国工程POM FT2020 高刚性 , 尺寸稳定性良好 , 低翘曲性 , 共聚物 , 中低粘度

韩国工程POM FU2015 耐冲击 , 韧性良好 , 中等粘性

韩国工程POM FU2020 耐磨,增强级,高抗冲

韩国工程POM FU2025 耐冲击 , 增韧级

韩国工程POM GR-30 尺寸稳定性好 耐磨性好 低粘度 噪声阻尼