

# 毕节地坪漆公司-台江工业地坪漆-固倍佳包工包料

产品名称	毕节地坪漆公司-台江工业地坪漆-固倍佳包工包料
公司名称	贵州固倍佳新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:固倍佳 承包方式:GBJ-08包工包料 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道北段298号庭4层4号
联系电话	13595001668

## 产品详情

一、环氧树脂地坪漆公司固倍佳简介固倍佳凭借公司的、管理、人才、技术优势，经过发展，业务覆盖了全贵州，公司集环氧地坪、密封固化地坪、金刚砂地坪发展，优势互补；系列全、品种多，品质配置，性能可靠，我们用睿智、敏捷和信誉去chuang造一个个资本与财富的佳话，本着“适应市场，发展市场，chuang造市场“的经营理念，通过不断，调整战略，以严谨、效和可靠的作风确保为用户提供的产品和服务，在一次次的努力和探索中，我们服务于不同场所的各类客户。环氧树脂地坪漆作为一家集设计、施工与销售为一体的环氧树脂地坪漆企业，我们拥有多年的环氧树脂地坪漆经验和优良的技术团队，我们秉承着以“诚实守信、诚信结合、经验丰富”的核心理念，致力于为各类厂房、车间、仓库等场所提供，经济实用的地坪产品和优良的服务，通过对地坪物理性质、使用条件、结构类型以及环境要求等因素的分析，为客户提供全面而灵活的地面涂装方案。未来，作为一个诚信、负责任的企业，我们致力于为客户提供地坪涂装产品和优良的服务是我们给予客户的保障。

二、环氧树脂地坪漆基础处理固倍佳环氧树脂地坪漆施工前基面的起砂现象，可使用地面硬化剂进行加固，去除基面的油污和油脂，使用合适的助剂进行清洗，去除旧涂层：如有旧涂层，需去除，基面含水率：确保基面含水率在合适的范围内，过高的含水率可能导致涂层起泡或脱落，处理基面的蜂窝、麻面等缺陷，使用修补材料进行填平，对基面进行打磨，增加表面粗糙度和附着力，在基面处理过程中，注意施工人员的技能规范，在基面处理后，应及时进行下一步施工，避免基面受到污染。

三、环氧树脂地坪漆常见问答1.固倍佳环氧底漆是否可以厚涂？答：环氧底漆一般不建议进行厚涂，因为过厚的涂层可能导致干燥和固化不完全，影响涂层的性能和使用寿命。如果需要较厚的涂层，建议采用多层涂装的方式。2.固倍佳环氧砂浆层的厚度应该如何控制？答：环氧砂浆层的厚度应根据实际需求和工程要求来确定，一般通过控制施工遍数和材料用量来实现。3.固倍佳环氧腻子层施工温度有什么要求？答：环氧腻子层的施工温度一般要求在5-35 之间。过低的温度会导致腻子层固化缓慢，影响施工效率和质量；而过高的温度则会导致腻子层干燥过快，容易出现开裂等问题。施工过程中还应注意避免温度突变和湿度过高的情况。4.固倍佳环氧树脂地坪漆面漆的颜色？环氧树脂地坪漆面漆的颜色非常多样，可以根据实际需求调配。常见的颜色有灰色、绿色、蓝色、红色等，也可以根据客户的个性化需求进行定制。

四、环氧树脂地坪漆施工工艺环氧树脂地坪漆依据地面状况处理：1.新建工程的地坪须养护28d，地面含水率小于9%；2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。3.清除表面的油

污，用克油清洗剂处理。4.施工前要保持地面的干燥和清洁。5.平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。环氧树脂地坪漆涂装底漆层：1.施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；2.环氧封闭底漆的特性：有很强的渗透性和附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。3.要根据地面情况调整混合剂的粘度，然后在4小时以内施工。4.局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。5.两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。6.使用普通固化剂施工温度在5~35℃进行，低于5℃需使用低温固化剂，否则不能进行施工。7.环氧封闭底漆的干膜厚度10-15μm，覆盖率为0.14kg/m<sup>2</sup>。环氧树脂地坪漆批刮砂浆层：1.要保持地面的干净，2.然后将主剂及硬化剂混合搅拌。3.将混合剂中加入一些石英砂。4.此遍还方便甲方对设备安装等的安排。5.施工前涂料温度应保持在20℃左右。6.中涂层养护硬化时间约八小时以上；环氧树脂地坪漆批刮腻子层：1.在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。2.用100~200目的石英砂和环氧批刮料，作为第一道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及防压性能。3.视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。环氧树脂地坪漆面漆二道：1.在涂刷完底漆、无溶剂环氧中涂漆实干后。2.使用前主剂先搅拌均匀；3.首遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。4.混合完成材料需30分钟以内施工完成；5.注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。6.施工前涂料温度应保持在20℃左右。五、环氧树脂地坪漆施工注意事项1.现场施工温度 5℃，若要在<5℃施工的，选用特殊。湿度建议在75%以下施工。2.保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率须小于7%。3.工地施工过程中做好地面的清洁工作，防止有杂物灰尘进入，影响地面的美观效果！4.涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。5.请严格按照规定比例加入固化剂。六、环氧树脂地坪漆流程1.防水处理：在进行环氧地坪漆的施工之前，需要做好防水的处理，以免施工时出现其他的问题。2.基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；3.涂刷底油：封闭基面，增强附着力；4.批刮砂浆中涂：增加地面的防压程度；5.批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；6.环氧批土：刷好地坪漆后，需要按照实际需求进行环氧批土，确保施工地面的平整度。7.环氧面漆：接下来，可以涂刷环氧自流平面漆，涂刷两边，颜色均匀，且无空鼓等。8.施工养护：施工完成以后24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25℃为准）。防腐工程施工。七、固倍佳环氧树脂地坪漆性能特点：防尘性：表面平滑容易清洁和维护。环氧树脂地坪漆防滑性：通过施工工艺，环氧树脂地坪漆可以提供良好的防滑性能可以实现不同程度的防滑效果，提供良好的防滑性能确保行走。美观性：颜色多样，它可以调配出各种颜色和光泽度使地面具有良好的装饰效果提升整个空间的美观度。良好的附着力：与基面紧密结合不易剥落或起泡。耐油性：对于油脂和油污有较好的耐受性不易受到污染。哑光效果：提供哑光的表面效果减少反光和眩光。