

POM 南通宝泰菱 F20-02 耐高温

产品名称	POM 南通宝泰菱 F20-02 耐高温
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:南通宝泰菱 型号:F20-02原料 性能:聚甲醛POM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

POM????? F20-02 ????? ??? ?? ????? ??

物性性能额定值单位制测试方法 1.41

熔流率 (熔体流动速率)
-- 9.0

190 ° C/2.16 kg 9.0

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg) 8.00

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 0.50

硬度额定值单位制测试方法 80

拉槓模量额定值单位制测试方法	2700
拉伸应力	62.0
标称拉伸断裂应变	35
弯曲模量	2500
弯曲应力	87.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.37
与钢 - 动态 2	0.46
与钢 - 动态 3	0.40
磨损因数	
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4	1.0
0.49 MPa, 0.30 m/sec 5	1.0
0.98 MPa, 0.30 m/sec 6	30

0.49 MPa, 0.30 m/sec 7	65
0.060 MPa, 0.15 m/sec 8	3500
0.060 MPa, 0.15 m/sec 9	6500
筒支梁挠度值单位制测试方法	6.0
热变形挠度值单位制测试方法	95.0
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	1.2E-4
横向 : 23 到 55 ° C	1.2E-4
表面电阻额定值单位制测试方法	1.0E 16
体积电阻率	1.0E 14
介电强度 (3.00 mm)	19
可燃性等级	HB
补充信息额定值 注：挠度值单位制	CF2001/CD3068 80.0 到 90.0

干燥时间	3.0 到 4.0
加工（熔体）温度	190 到 210
模具温度	60.0 到 80.0
注塑压力	49.0 到 98.0
螺杆转速	100 到 150