

Celstran PA66-GF50-07 高流动性

产品名称	Celstran PA66-GF50-07 高流动性
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:塞拉尼斯 型号:GF50-07 产地:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

Celstran PA66-GF50-07 高流动性 塞拉尼斯PA66产品说明:

Celstran PA66-GF50-07 是一种 聚酰胺66 (尼龙66) 以 50% 长玻璃纤维填充的 产品。它且可以在上海凯振塑胶原料有限公司中获得。

塞拉尼斯总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 [Technical Datasheet - ISO \(English\)](#)

搜索 UL 黄卡 [Celanese Corporation](#)

[Celstran](#)

供货区 上海凯振塑胶原料有限公司

填料/增强材料 长玻璃纤维, 50% 填料按重量

性能特点 良好的流动性

RoHS 合规性 联系制造商

物理性能	额定值	单位制
密度	1.56	g/cm

机械性能	额定值	单位制
------	-----	-----

拉伸模量	16600	MPa
拉伸应力 (断裂)	230	MPa
拉伸应变 (断裂)	1.8	%
弯曲模量 (23 ° C)	15000	MPa
弯曲强度 (23 ° C)	360	MPa
冲击性能	额定值	单位制
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	33	kJ/m

注射	额定值	单位制
干燥温度	70.0 到 80.0	° C
干燥时间	2.0 到 4.0	hr
建议的大水分含量	0.18	%
料筒温度	70.0 到 80.0	° C
螺筒后部温度	285 到 295	° C
螺筒中部温度	290 到 300	° C
螺筒前部温度	300 到 310	° C
射嘴温度	300 到 315	° C
加工 (熔体) 温度	300 到 315	° C
模具温度	80.0 到 100	° C

注射说明
Zone 4 Temperature: 300 to 315 ° C Feed Temperature: 20 to 50 ° C

上海凯振塑胶原料有限公司