

# PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 SF3001 阻燃级

产品名称	PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 SF3001 阻燃级
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:美国塞拉尼斯 型号:1140L4 SF3001 性能:PPS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

PPS 美国塞拉尼斯1140L4 SF3001 阻燃级 耐高温 玻纤增强注塑成型时

## 美国塞拉尼斯(泰科纳) Fortron PPS应用

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等。汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。化工领域：用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。工程塑料：制造汽车零部件、防腐涂层、电器绝缘材料等。环保领域：PPS纤维滤料，应用于冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等行业高温恶劣的工况条件，是一种优质高效耐高温滤料。餐具领域：用于制作筷子，勺子，碗盘等餐具。

## 美国塞拉尼斯(泰科纳) Fortron PPS注塑工艺

注塑：可采用通用注塑机，玻璃纤维增强PPS的熔融指数以50为宜。注塑的工艺条件为：料筒温度，纯PPS为280~330，40%GFPPS为300-350；喷嘴温度，纯PPS为305，40%G

FPPS为330 ; 模具温度120-180 ; 注塑压力, 50-130MPA。挤出: 采用排气式挤出机, 工艺为: 加料段温度小于200 ; 料筒温度300-340 , 连接体温度320-340 , 口模温度300-320 。

PPS 美国菲利普 R-7-120 PPS 美国菲利普 R-9-02 PPS 美国菲利普 BR-42C PPS 美国菲利普 R-10-7006A PPS 美国菲利普 R-7 PPS 美国菲利普 R-7-02 PPS 美国菲利普 R-7-120BL PPS 美国菲利普 XK2240 BN PPS 美国泰科纳 6165D8 PPS 美国泰科纳 SKX-372 PPS 美国菲利普 BR42B-NC PPS 美国菲利普 R-4-230NA PPS 美国菲利普 R-7-120NA PPS 龙菲利普 R-4-XT PPS 美国菲利普 R-10-7006A PPS 基础创新塑料 G323-BK PPS 美国菲利浦 R-4-230NA PPS 美国菲利浦 R-10-110BL