

## PC基础创新塑料(韩国)1414 BK

产品名称	PC基础创新塑料(韩国)1414 BK
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(韩国)代理商 型号:1414 BK 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

### 产品详情

型号：1414 BK

品牌：基础创新塑料()

外形尺寸：25KG

货号：1414 BK

产品用途：塑胶制品厂

生产企业：基础创新塑料()

牌号：1414 BK

是否进口：是

品名：PC

现货PC 基础创新塑料 EXL1414 BK1A068 耐热性高 电气/电子应用领域

# EnCom PC 1414

Polycarbonate

EnCom, Inc.

产品说明：

General Purpose PC

物性信息：

基本信息  
用途

通用  
薄壁部件

汽车领域的应用

外观

商务设备  
黑色

可用颜色

形式  
加工方法

自然色  
粒子  
型材挤出成型

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg)

16

收缩率 - 流动 (3.18 mm)

0.60

机械性能额定值单位制测试方法

62.1

伸长率 (断裂)

120

弯曲模量

2280

弯曲强度 (屈服)

82.7

悬臂梁额定冲击强度制测试方法	750
热性能额定值温度制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	132
1.8 MPa, 未退火	127
可燃性额定值测试方法	V-2
注射器温度值单位制	104 到 121
干燥时间	4.0
干燥时间, 最大	7.0
建议的最大水分含量	0.020
建议注射量	40 到 75
料筒后部温度	271 到 293
料筒中部温度	282 到 304
料筒前部温度	288 到 316

