

## PPS 意大利拉题 Latilub 80-15T G/30 光滑性、无卤

产品名称	PPS 意大利拉题 Latilub 80-15T G/30 光滑性、无卤
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	意大利拉题:PPS 80-15T:光滑性、无卤 意大利:拉题
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

### 产品详情

# Latilub 80-15T G/30

Polyphenylene Sulfide

LATI S.p.A.

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Self-lubricating product based on Polyphenylene Sulphide (PPS).UL94 V-0 classified, halogens free. PTFE. Glass fibres. Product UL certified.

物性信息：

基本性能号

填料/增强材料

添加剂

特性

[E54080-244060](#)

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

PTFE 润滑剂

无卤

自润滑

物理性能额定值单位制测试方法

## 收缩率 1

垂直接流动方向 : 2.00 mm

0.60 到 0.75

流动方向 : 2.00 mm

0.25 到 0.40

## 机械性能额定值单位制测试方法

13500

拉伸应力 (断裂, 23 ° C)

120

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

2.0

## 摩擦系数

与自身 - 动态

0.17

与自身 - 静态

0.21

## 磨损因数

8.70E-10

## 简支梁冲击强度单位制测试方法

6.0

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

55

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)	60
热变形温度值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	275
1.8 MPa, 未退火	260
维卡软化温度	255
可燃性等级(测试方法)	V-0
注射速度值单位制	110 到 130
干燥时间	3.0
加工（熔体）温度	290 到 310
模具温度	130 到 150
注射速度 备注 at 60 Mpa of cavity pressure	中等偏快

聚硫醚英文简称为PPS，是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等。

汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。

化工领域：用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。

工程塑料：制造汽车零部件、防腐涂层、电器绝缘材料等。

环保领域：PPS纤维滤料，应用于冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等行业高温恶劣的工况条件，是一种高效耐高温滤料。

餐具领域：用于制作筷子，勺子，碗盘等餐具。

、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。

产品	用途	性能特点
PPS意大利Larton CE/60		无卤;磷含量,低(到无);耐化学性良好;耐热性,中等
PPS意大利Larton G/40		无卤;磷含量,低(到无);耐化学性良好;耐热性,中等
PPS意大利Larton G/40 I6		低烟度;耐化学性良好;阻燃性
PPS意大利Larton GCE/600		低烟度;耐化学性良好;阻燃性
PPS意大利Larton GCE/650		低烟度;无卤;耐化学性良好;耐热性,高
PPS意大利Larton GK/400		耐化学性良好;耐热性,高
PPS意大利Larton K/20		低烟度;耐化学性良好;耐热性,高
PPS意大利Larton K/30		无卤;耐化学性良好;耐热性,高
PPS意大利Larton K/40 HM		刚性,高;耐化学性良好
PPS意大利Larton L G/40		低烟度;无卤;耐化学性良好;耐热性,高
PPS意大利Larton L K/20		低烟度;耐化学性良好;耐热性,高
PPS意大利Larton MDT16-02		低烟度;耐化学性良好
PPS意大利Laticonther 80 CPG/700		导热
PPS意大利Laticonther 80 GCE/650		导热
PPS意大利Laticonther 80 GR/50		导热
PPS意大利Latigray 80-03 CWG/850		阻射
PPS意大利Latilub 80-10T G/40		自润滑
PPS意大利Latilub 80-10T K/15		自润滑
PPS意大利Latilub 80-10T Y/15		自润滑
PPS意大利Latilub 80-15T G/30		无卤;自润滑
PPS意大利Latilub 80-15T K/30		自润滑
PPS意大利Latilub 80-17ST G/30		自润滑
PPS意大利Latilub 80-40GRT		自润滑

PPS意大利Latiohm 80-04 PD01 G/30	导电
PPS意大利Latiohm 80-05 CNT GCE/500	半导电

欢迎您的咨询 感谢您的支持