

PPS 意大利拉题 Latilub 80-10T K/15 光滑性

产品名称	PPS 意大利拉题 Latilub 80-10T K/15 光滑性
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	意大利拉题:PPS 80-10T:光滑性 意大利:拉题
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Latilub 80-10T K/15

Polyphenylene Sulfide

LATI S.p.A.

15% 碳纤维增强材料

产品说明：

Self-lubricating product based on Polyphenylene Sulphide (PPS).PTFE. Carbon fibre.

物性信息：

碳纤维增强材料

碳纤维增强材料, 15% 填料按重量
自润滑

特性

物理性能额定值单位制测试方法

1.45

收缩率 1

垂直接口方向 : 2.00 mm	0.30 到 0.50
流动方向 : 2.00 mm	0.20 到 0.35
机械性能 拉伸强度 单位制测试方法	16000
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	130
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	0.70
摩擦系数	
与自身 - 动态	0.21
与自身 - 静态	0.26
磨损因数	8.00E-10
机械性能 冲击强度 单位制测试方法	4.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	20
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)	45
热性能 热变形温度 单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	280

1.8 MPa, 未退火	265
维卡软化温度	255
注射速度 注 备 注 值 单 位 制	110 到 130
干燥时间	3.0
加工（熔体）温度	290 到 310
模具温度	130 到 150
注射速度 备注 at 60 Mpa of cavity pressure	中等偏快