

耐化学抗撞击原料 沙伯基础 PC/PBT ENH2900

产品名称	耐化学抗撞击原料 沙伯基础 PC/PBT ENH2900
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 性能:耐化学 抗撞击
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PC/PBT ENH2900 注塑工艺：

注射 额定值 单位制干燥温度 82.2 到 87.8 ° C

干燥时间 3.0 到 4.0 hr

干燥时间 , 8.0 hr

建议的水分含量 0.040 %

建议注入量 30 到 80 %

螺筒后部温度 221 到 254 ° C

螺筒中部温度 221 到 266 ° C

螺筒前部温度 243 到 277 ° C

射嘴温度 243 到 277 ° C

加工 (熔体) 温度 243 到 277 ° C

模具温度 60.0 到 82.2 ° C

背压 0.345 到 0.689 MPa

螺杆转速 40 到 70 rpm

排气孔深度 0.038 到 0.076 mm