

高流动PA66 法国罗地亚 A205F 阻燃 低粘度

产品名称	高流动PA66 法国罗地亚 A205F 阻燃 低粘度
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	28.80/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A205F 产地:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理法国罗地亚PA66系列 高流动PA66 法国罗地亚 A205F 阻燃 低粘度

法国罗地亚A205物性表：

法国罗地亚物理性能	干燥	调节后的	单位制
比重	1.15	--	g/cm
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	1.5	--	%

A205

	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
拉伸模量 (23 ° C)	3300	2270		MPa	ISO 5
拉伸应力 (23 ° C)	80.0	79.0		MPa	ISO 5
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	32	--		%	ISO 5
弯曲模量 (23 ° C)	3070	--		MPa	ISO 1
冲击性能	干燥	调节后的	单位制		
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	3.4	6.6		kJ/m	
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂	--			
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	3.5	--		kJ/m	

热性能尼龙66	干燥	调节后的	单位制
热变形温度			

0.45 MPa, 未退火	153	--	° C
1.8 MPa, 未退火	69.0	--	° C
熔融峰值温度	262	--	° C

电气性能A205	干燥	调节后的	单位制
体积电阻率 (23 ° C)	1.0E+15	1.0E+14	ohm · cm
耐电强度 (23 ° C)	27	26	kV/mm
相对电容率 (23 ° C, 1 MHz)	2.90	3.20	
耗散因数 (23 ° C, 1 MHz)	0.030	0.080	
漏电起痕指数	600	--	V
可燃性A205	干燥	调节后的	单位制
UL 阻燃等级 (1.60 mm)	V-2	--	
灼热丝易燃指数 (1.60 mm)	960	--	° C

注射A205	干燥	单位制
螺筒后部温度	265 到 275	° C
螺筒中部温度	270 到 285	° C
螺筒前部温度	270 到 285	° C
射嘴温度	280 到 290	° C
模具温度	60.0 到 80.0	° C