

PC/PBT 沙伯基础(美国) XLG2400

产品名称	PC/PBT 沙伯基础(美国) XLG2400
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

沙伯基础(美国) XLG2400 物性信息：

物理性能	重量	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.19 g/cc
密度					1.19 g/cc
水分吸收					0.0800 %
饱和吸水率					0.080 %
线性成型收缩率,Flow					0.0080 - 0.010 cm/cm @Thickness 3.20 mm
熔体流动速率					17.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 266 ° C

化合物熔体指数 17 g/10 min
@Load 5.00 kg, Temperature 265 ° C

抗张强度(断裂) (公制)额定值 (英制)测试方法 44.0 MPa

47.0 MPa

抗张强度(屈服) 43.0 MPa

45.0 MPa

伸长率 (断裂) 103 %

屈服伸长率 4.6 %

5.1 %

拉伸模量 1.73 GPa

1.94 GPa

弯曲强度 67.0 MPa

	68.0 MPa
弯曲模量	1.77 GPa
	1.85 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	5.78 J/cm
	5.13 J/cm
	@Temperature -30.0 ° C
	47.0 kJ/m
	40.0 kJ/m
	@Temperature -30.0 ° C
简支梁缺口冲击强度	5.20 J/cm
落锤总能量	40.0 J
	@Temperature 23.0 ° C
热膨胀系数 (英制)测试方法	76.6 m/m- ° C
	@Temperature -40.0 - 40.0 ° C

76.6 m/m- ° C

@Temperature -40.0 - 40.0 ° C

线性热膨胀系数,横向流动

97.9 m/m- ° C

@Temperature -40.0 - 40.0 ° C

97.9 m/m- ° C

@Temperature -40.0 - 40.0 ° C

载荷下热变形温度(1.8 MPa)

97.0 ° C

102 ° C

@Thickness 3.20 mm

维卡软化温度

128 ° C

129 ° C

129 ° C