

# 锻烧高岭土 衡阳 1500（目数）

产品名称	锻烧高岭土 衡阳 1500（目数）
公司名称	衡阳市石鼓建鑫化工厂
价格	.00/个
规格参数	原产地:衡阳 规格（目数）:1500（目数） 二氧化硅含量:52（%）
公司地址	衡阳市石鼓区松木乡七里井23号
联系电话	0734-8514578 13027346338

## 产品详情

原产地	衡阳	规格（目数）	1500（目数）
二氧化硅含量	52（%）	加工类型	锻烧高岭土
颜色	94%		

### 一、主要优点：

1. 由于高岭岩纯度高，有害元素含量极低，所以不仅处理工艺简单，而且产品白度高，平均白度可达到93%，最高白度可达97%，用于造纸可提高涂布纸的白度，代替部分钛白粉，可降低成本。
2. 粘浓度高，可达74%，分散性好，并与天然合成胶粘剂以及配方中其它助剂都有很好的相容性，可使涂料具有很好的流变性能，特别适用于机内涂布等要求固含量高的涂布机使用。
3. 磨耗值低，物料受热均匀，决不会出现局部的过烧，经测试磨耗值仅3.6mg/2000次。

### 二、主要应用领域：

1. 造纸、涂料可替代部分昂贵的钛白粉。
2. 油漆、水性乳胶漆涂料。
3. 橡胶及特种电缆补强剂，工业塑料功能填料，油墨、食品、药品、化妆品填料。
4. 高白度高级瓷器及特种陶瓷原料。

### 三、主要物理指标typicalphysicalproperties

白度（%）	> 94	折射率	1.6
-------	------	-----	-----

whiteness 粒度 ( 2um/含量 )	80 ± 2	refractivity 吸油量 ( g/100g )	65 ± 5
grainsize 磨耗值mg/2000次	3.6	oilabsorbency ph值	6.7-7.6
abrasion 325目筛余物 ( % )	< 0.005	水份 moisture	< 0.5

#### 四、主要化学指标typicalchemicalproperties

si02 ( % )	al203( % )	fe203( % )	ti02 ( % )	ca0 ( % )	mg0 ( % )	mn0 ( % )
52 ± 0.5	45 ± 0.5	< 0.5	< 1.1	< 0.3	< 0.2	< 0.004