

# PA9T 日本可乐丽 G1300A 齿轮水箱原料 现货供应

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PA9T 日本可乐丽 G1300A 齿轮水箱原料<br>现货供应 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司                      |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 | 品牌:日本可乐丽<br>性能:玻纤增强30% 耐化学性良好    |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷<br>2号101   |
| 联系电话 | 13532886152                      |

## 产品详情

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

特性 耐化学性良好 耐热性, 高

用途 齿轮 管道系统 汽车领域的应用 水箱

外观 黑色 自然色

加工方法 注射成型多点数据 Isothermal Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

物理性能 额定值 单位制 测试方法密度 1.37 g/cm ISO 1183

收缩率 ISO 294-4垂直接流动方向 0.90 %流动方向 0.30 %

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 0.19 % ISO 62

机械性能 额定值 单位制 测试方法拉伸应力 190 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂) 2.5 % ISO 527-2弯曲模量 8800 MPa ISO 178

弯曲应力 270 MPa ISO 178摩擦系数 4 0.40 JIS K7218

磨损量 4 40.0 mg JIS K7218冲击性能 额定值 单位制 测试方法简支梁缺口冲击强度 10 kJ/m ISO 179/1eA

热性能 额定值 单位制 测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 270 ° C ISO 75-2/Af

玻璃转化温度 125 ° C 熔融温度 300 ° C ISO 11357-3