

PC沙比特HF1110沙比特厂家总代理商

产品名称	PC沙比特HF1110沙比特厂家总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	沙比特代理商:SABIC 型号:HF1110沙比特代理商 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PC沙比特HF1110沙比特厂家总代理商

产品物性表

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTMD792	1.43	g/cm
物理性能	特定体积	ASTMD792	0.697	cm/g
物理性能	密度	ASTMD792	1.44	g/cm
物理性能	熔流率(熔体流动速率)	300 ° C/1.2kg	ASTMD1238 5.0	g/10min
物理性能	熔流率(熔体流动速率)	300 ° C/5.0kg	ASTMD1238 19	g/10min
物理性能	收缩率-流动(3.20mm)		InternalMetho0.10to0.30	%
物理性能	吸水率(24hr)		ASTMD570 0.14	%
物理性能	吸水率(平衡, 23 ° C)		ASTMD570 0.26	%
机械性能	抗张强度2(断裂)	ASTMD638	100	MPa
机械性能	伸长率2(断裂)	ASTMD638	2.0	%

	机械性能	弯曲模量4(50.0mm跨距)		ASTMD790	6610	MPa	
	机械性能	弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距)		ASTMD790	153	MPa	
	机械性能	泰伯***性(1000Cycles,1000g,CS-17转轮)		ASTMD1044	24.0	mg	
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)	冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)	ASTMD256	110	J/m	
				ASTMD4812	1100	J/m	
	冲击性能	落锤冲击(23 ° C)		ASTMD3029	5.00	J	
	冲击性能	拉伸冲击强度4		ASTMD1822	67.0	kJ/m	
硬度	洛氏硬度	M计秤硬度	ASTMD785	92			
			洛氏硬度	R计秤	ASTMD785	120	
热性能	载荷下热变形温度(0.45 MPa,未退火,6.40mm)		ASTMD648	151	° C		
	热性能	载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm)		ASTMD648	146	° C	
	热性能	维卡软化温度		ASTMD1525	165	° C	
	热性能	线形热膨胀系数-流动(-40到95 ° C)		ASTME831	2.2E-5	cm/cm/ ° C	
	热性能	比热		ASTMC351	1130	J/kg/ ° C	
	热性能	导热系数		ASTMC177	0.22	W/m/K	
	热性能	RTIElec		UL746	120	° C	
	热性能	RTIImp		UL746	120	° C	
	热性能	RTIStr		UL746	130	° C	
电气性能	体积电阻率		ASTMD257	>1.0E+17	ohms · cm		
	电气性能	介电强度(3.20mm,inAir)		ASTMD149	19	kV/mm	
	电气性能	介电常数	50Hz	ASTMD150	3.35		
	电气性能		介电常数	60Hz	ASTMD150	3.35	
	电气性能		介电常数	1MHz	ASTMD150	3.31	
	电气性能	耗散因数	50Hz	ASTMD150	1.1E-3		
	电气性能		耗散因数	60Hz	ASTMD150	1.1E-3	
	电气性能		耗散因数	1MHz	ASTMD150	7.0E-3	
	电气性能	耐电弧性6		ASTMD495	PLC7		
	电气性能	相比耐漏电起痕指数(CTI)		UL746	PLC5		
	电气性能	高电弧燃烧指数(HAI)		UL746	PLC4		

	电气性能	高电压电弧起痕速率(HVTR)	UL746	PLC3		
	电气性能	热丝引燃(HWI)	UL746	PLC0		
可燃性	UL阻燃等级	0.75mm	UL94	HB		
	可燃性	UL阻燃等级	1.5mm	UL94	V-1	
	可燃性	UL阻燃等级	3.0mm	UL94	V-0	

PC3413R沙伯基础 3413R沙伯基础一吨沙伯基础沙比特