

# 食品级人体外形硅胶 人体面部模具硅胶 仿真人体肢体造型硅橡胶

产品名称	食品级人体外形硅胶 人体面部模具硅胶 仿真人体肢体造型硅橡胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	82.00/千克
规格参数	品牌:深圳杰瑞 型号:JR-E600 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

E600#硅橡胶描述：

E600#硅橡胶也叫做加成型硅胶，双组分加成型硅胶。由两部分组成：A组分是硅胶，B组分是固化剂；两组分按1:1的比例混合配比。本品为半透明油状液体，硫化后成为韧性好的弹性材料。

E600#硅橡胶的用途：

主要用于人体外形、性器官、胸垫、肩垫、贴片、防滑垫、成人用品胶制品还可用于仿真人体面部模具硅胶 主要用于人体面部，仿人体肢体造型,不变型.造型多变，触感柔软，由于是食品级，可用于制作食品模具，高档的硅胶制品等。

E600#硅橡胶特点：

温度范围在-65 -300 下可长期使用并保持其柔软弹性性能。

环保无毒，通过，ROSH环保无毒认证。

具有优良的电性能和化学稳定性，耐水、耐臭氧、耐气候老化，无腐蚀性，具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作，韧性好等特点。

常规产品参数（型号）

型号	E600
----	------

颜色	半透明或肤色
混合比例	A : B=1:1
操作时间 ( 25 )	30-40分钟
固化时间( 25 )	4-6小时 (10mins/ 100 )
硬度 (A °)	0
粘度 (cps)	1000~3000
抗拉强度(kgf /cm <sup>2</sup> )	28
抗撕裂强度 (Kgf/cm)	19
断裂伸长率(%)	400
缩水率(%)	

#### E600#硅橡胶操作方法：

A、B组份按1:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌，操作时间视温度而定(0.5-3)H，硫化时间(室温)4-8H，加温80-120 ° C可在数十分钟内硫化。室温快干型操作时间小于20分钟，硫化时间为1小时。根据用户需求可配成红、黄等其他颜色。

#### E600包装：

A组分20、200KG/桶

B组分20、200KG/桶 按非危险品运输，室温密封贮存期2年

注意：此硅胶不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂中毒，造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。