

# 高宝纺织品助剂织物前整理高浓无醛固色剂GB-2700

产品名称	高宝纺织品助剂织物前整理高浓无醛固色剂GB-2700
公司名称	高宝化工国际有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:高宝 型号:GB-2700 产地:中国东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞常平镇土塘工业区
联系电话	0769-86290888 18002651889

## 产品详情

高浓无醛固色剂GB-2700属于特殊结构的阳离子聚合物，可与染料构成不溶于水的大分子化合物，并与纤维结合在一起，从而提高染色物的耐水洗及摩擦等各项牢度。本品不同于普通的无醛固色剂，固色效率极高，极少用量可达到固色要求，所以本品对色光的影响较小。本品具有极高的性价比，建议1：9开稀使用。

### 技术指标

外观：淡黄色透明粘稠液体

离子性：阳离子

PH 值：6.0~7.0（1%水溶液）

溶解性：可用水以任意比例稀释

### 性能与特点

不含游离甲醛或结合甲醛，符合环保要求

固色后染色织物的耐水洗、磨擦等牢度有明显提升

不影响染色织物的鲜艳度，对色光基本无影响 适用范围

活性、直接、硫化、酸性等染料的染色或印花固色处理

### 使用方法

本产品固色效率极高，建议用1：9开稀使用

浸渍法：稀释后固色剂 1.0 ~ 3.0 % (o.w.f) ,浴比 1 : 10 ~ 20 pH 值 5.0 ~ 7.0 , 40~60 °C × 20 ~ 30min

浸轧法：稀释后固色剂 5 ~ 20g/L

注：用量视染色织物颜色深浅而作调整，深色需提高，浅色可降低。

开稀方法：先将GB-2700加水化成80%含量，搅拌均匀后，再加水化成60%含量，当原料变稀后，再随意加水可化成不同含量的成品。

注意事项：一般情况下，不可与阴离子助剂同浴使用。

贮存及包装

贮存期：六个月、置于阴凉处

包装：120kg塑料桶