

# 阴阳离子交换树脂-强碱性阴树脂

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 阴阳离子交换树脂-强碱性阴树脂                      |
| 公司名称 | 上海汇脂树脂总厂（销售部）                        |
| 价格   | 14.00/公斤                             |
| 规格参数 | 牌号:汇脂<br>离子型:阴离子交换树脂<br>酸碱性:碱性离子交换树脂 |
| 公司地址 | 中国 上海市嘉定区<br>上海市嘉定工业区北区娄陆公路1180号     |
| 联系电话 | 86 021 69915390                      |

## 产品详情

|     |          |      |              |
|-----|----------|------|--------------|
| 牌号  | 汇脂       | 离子型  | 阴离子交换树脂      |
| 酸碱性 | 碱性离子交换树脂 | 外观   | 乳白色至淡黄色球状颗粒  |
| 含量  | 99（%）    | 颗粒尺度 | 0.315-1.25mm |

|  |                    |            |  |  |  |
|--|--------------------|------------|--|--|--|
| 201x7(717)mb强碱性i型阴离子交换树脂   |                    |            |  |  |  |
| 本产品是在苯乙烯-二乙烯苯共聚基本上带有季铵基[-n(ch <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> oh]的阴离子交换树脂， |                    |            |  |  |  |
| 该树脂具有机械强度好，耐热性能高特点。  |                    |            |  |  |  |
| 本产品相当于美国amberliteira-400.西德lewatim500.日本diaionsa-10a.                  |                    |            |  |  |  |
| 产品技术标准：规格：符合化工部标准(hg2-886-76)  |                    |            |  |  |  |
| 1.外观：淡黄色透明球颗粒。2.出厂型式：氯型。   |                    |            |  |  |  |
| 3.主要性能指标：  |                    |            |  |  |  |
| 序号   | 指标名称               | 指标         |  |  |  |
| 1  | 含水量%               | 45-50      |  |  |  |
| 2  | 全交换容量mmol/g<br>(干) | 3.6        |  |  |  |
| 3  | 湿真密度(20 )<br>g/ml  | 1.06-1.11  |  |  |  |
| 4  | 湿视密度g/ml           | 0.65-0.75  |  |  |  |
| 5  | 粒度范围mm             | 0.315-1.25 |  |  |  |
| 6  | 粒度%                | 95         |  |  |  |
| 7  | 圆球率%               | 95         |  |  |  |
| 使用时参考指标：   |                    |            |  |  |  |
| 1.ph范围：0-14  |                    |            |  |  |  |

|                                |                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|                                | 2.允许湿度 : 氯<br>型 80                   |  |  |  |  |
|                                | 氢氧型 60                               |  |  |  |  |
|                                | 3.膨胀率 : %(c1- oh+) 25                |  |  |  |  |
|                                | 4.工业用树脂层高度 : ml.0-3.0                |  |  |  |  |
|                                | 5.再生液浓度 : %ha<br>c1:4-10             |  |  |  |  |
|                                | 6.再生剂用量 : kg/m <sup>3</sup> (按100%计) |  |  |  |  |
|                                | naoh (工业)40-80                       |  |  |  |  |
|                                | 7.再生液流速 : m/h<br>4-6                 |  |  |  |  |
|                                | 8.再生接触时间 : minute:30-60              |  |  |  |  |
|                                | 9.正洗流速 : m/h:1<br>5-25               |  |  |  |  |
|                                | 10.正洗时间 : minu<br>te:约25             |  |  |  |  |
|                                | 11.运行流速 : m/h:<br>15-25              |  |  |  |  |
|                                | 12.工作交换容量 : mmo1/1(湿) 450            |  |  |  |  |
| 用途 :                           |                                      |  |  |  |  |
| 本产品主要用于纯水、高纯水的制备、废水处理、生化制品的提取。 |                                      |  |  |  |  |
| 包装 :                           |                                      |  |  |  |  |
| 编织袋, 内衬塑料袋, 净重25十克。            |                                      |  |  |  |  |