

PPS A604 BK 标准料 东丽

产品名称	PPS A604 BK 标准料 东丽
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	深圳东丽:原厂原包 型号:东丽A604 BK 产地:深圳
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

PPS/TorelinaA604/日本东丽 /苏州东丽/深圳东丽物性表

填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量
性能特点	韧性良好
外观	黑色自然色
部件标识代码	> PPS-GF40 <

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.66	g/cm	ISO 1183
收缩率3			内部方法
横向流量 : 3.00 mm	0.80	%	
流量 : 3.00 mm	0.20	%	
吸水率(23 ° C, 24 hr)	0.020	%	ISO 62
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度(R 计秤)	122		ISO 2039-2

机械性能	额定值	单位制	测试方法
------	-----	-----	------

拉伸应力(屈服, 23 ° C)	205	MPa	
拉伸应变(断裂, 23 ° C)	2.0	%	
弯曲模量(23 ° C)	14500	MPa	ISO 178
弯曲强度(23 ° C)	300	MPa	ISO 178
剪切强度(23 ° C)	80.0	MPa	
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度(23 ° 12 C)		kJ/m	ISO 179
简支梁缺口冲击强度(23 ° 60 C)		kJ/m	ISO 179
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级(0.200 mm)	V-0		UL 94