

杰瑞Y830刷模人体硅胶 刷模工艺硅橡胶 食品级涂刷硅胶

产品名称	杰瑞Y830刷模人体硅胶 刷模工艺硅橡胶 食品级涂刷硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	82.00/千克
规格参数	品牌:深圳杰瑞 型号:JR-Y830 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

JR-Y830#人体模具硅胶操作说明书

产品描述：

人体硅胶也叫做加成型硅胶，双组分加成型硅胶。由两部分组成：A组分是硅胶，B组分是固化剂；两组分按1:1的比例混合配比。本品为无色或皮肤色油状液体，主要用于刷模工艺，硫化后成为柔软的弹性材料。

产品用途：

人体硅胶主要用于人体外形、性器官、胸垫、肩垫、贴片、防滑垫、成人用品等胶制品还可用于仿真人体面部模具硅胶 主要用于人体面部，仿人体肢体造型,不变型.造型多变，触感柔软，由于是食品级，可用于制作食品模具，高档的硅胶制品等。

产品特点：

1. 温度范围在-65 - 220 下，可长期使用并保持其柔软弹性性能，
2. 环保无毒无味，通过FDA食品级认证，MSDS认证；
3. 具有优良的电学性能和化学稳定性，耐水、耐臭氧、耐气候老化，

4. 具有生理惰性，无腐蚀性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点。

常规产品参数 (25)

型号	Y830#
颜色	半透明 (可调)
比例	1:1
硬度 (邵尔A °)	30 ± 2
动力粘度 (Mpa.s)	25000 ± 1000
拉伸强度 (MPa)	6 ± 2
撕裂强度 (KN/m)	15 ± 2
伸长率 (%)	480
密度 (g/ml)	1.07
操作时间 (min)	15
硫化时间 (min)	120(25)
线缩水率 (%)	0.1

操作方法：

将A、B组份按1:1混合均匀，经真空脱泡后即可刷在产品的表面做成硅胶模具并打石膏外模，根据用户需求可配成其他颜色。可参照教学视频操作。

注意：

此硅胶不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂中毒，造成硅胶发粘、不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。如需调色，请按千分之2-5添加在B剂，搅拌均匀即可。

产品包装：

A组分10KG、20KG、40KG/桶

B组分10KG、20KG、40KG/桶

按非危险品运输，室温密封贮存期1年。