

# 现货PC日本帝人ML-5206ZHP高光泽 热稳定 薄壁制品

产品名称	现货PC日本帝人ML-5206ZHP高光泽 热稳定 薄壁制品
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本帝人代理商 型号:ML-5206ZHP 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

现货PC日本帝人ML-5206ZHP高光泽 热稳定 薄壁制品

规格

25kg

加工定制

否

封装

原厂原包

类型

标准料

牌号

ML-5206ZHP

销售方式

品牌经销

材质特性

高流动

颜色

本色，黑色

产地

日本帝人

加工级别

注塑级

材料用途

薄壁制品

可售卖地

全国

型号

ML-5206ZHP

外观形状

颗粒状

品牌

日本帝人

# Panlite ML-5206ZHP

Polycarbonate

TEIJIN LIMITED

产品说明：

Extrusion molding grade, Light diffusion grade, Weather resistance, Flame resistance

物性信息：

基本性能  
特性

[E50075-100731532](#)  
Good Light Diffusion

光稳定

耐气候影响性能良好

用途

阻燃性  
LEDs

Lighting Applications

外观

照明漫射器  
半透明

形式  
加工方法

乳白色  
粒子  
挤出

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

2.50

收缩率

横向流量 : 4.00 mm

0.50 到 0.70

流量 : 4.00 mm

0.50 到 0.70

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.20

机械性能额定值单位制测试方法

2400

拉伸应力

屈服	65.0
断裂	53.0
拉伸应变 (屈服)	6.0
标称拉伸断裂应变	25
弯曲模量 1	2350
弯曲应力 2	97.0
简支梁缺口冲击强度 (测试方法)	9.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
热变形温度 (单位制测试方法)	123
线形热膨胀系数	
流动	7.0E-5
横向	7.0E-5

