

# 现货供应PC 1201-15 韩国LG 低粘度 高耐热性 抗撞击性 脱模性能良好

产品名称	现货供应PC 1201-15 韩国LG 低粘度 高耐热性 抗撞击性 脱模性能良好
公司名称	上海彝优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:韩国LG 1201-15 性能参数:低粘度 高耐热性 抗撞击性 脱模性能良 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

产品说明：

LUPOY PC 1201-15 resin is designed for extrusion and injection molding products. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength.

物性信息：

基本性能号  
特性

[E67171-100907358](#)

低粘度

抗撞击性，良好

耐热性，高

清晰度，高

食品接触的合规性

脱模性能良好

包装

护罩

用途

	瓶子	
	玩具	
机构评级	一次性餐具 FDA 21 CFR 177.1580	
RoHS 合规性	欧洲 食品接触, 未评级	
UL文件号	RoHS 合规	
加工方法	E306922	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.20
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)		15
收缩率 - 流动		0.50 到 0.70
吸水率		
23 ° C, 24 hr		0.15
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.32
硬度额定值单位制测试方法		
M 级		73
R 级		118
机械性能额定值单位制测试方法		2340



Energy)

热性能-变形-温度制测试方法

0.45 MPa, 退火, 4.00 mm

143

1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm

127

1.8 MPa, 退火, 4.00 mm

140

维卡软化温度

148

球压温度

> 125

线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 82 ° C)

6.8E-5

电性能-绝缘-温度制测试方法

2.0E+17

介电强度

17

介电常数 (60 Hz)

3.00

耗散因数 (60 Hz)

1.0E-3

漏电起痕指数 (2.00 mm)

250

可燃性额定值单位制测试方法

3.00 mm HB

0.500 mm V-2

1.60 mm V-2

2.50 mm V-2

2.70 mm V-2

热灯丝点火温度 6(2.00 mm) 850

极限氧指数 26

折光率额定值单位制测试方法 1.586

透射率 89.0

雾度 0.70 到 1.5