

现货供应PC 1302HP-10 韩国LG 紫外线稳定 高耐热性 中等粘性 高清晰度

产品名称	现货供应PC 1302HP-10 韩国LG 紫外线稳定 高耐热性 中等粘性 高清晰度
公司名称	上海彝优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:韩国LG 1302HP-10 性能参数:紫外线稳定 高耐热性 中等粘性 高清晰度 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

LUPOY PC 1302HP-10 resin is designed for extrusion products. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength.

物性信息：

紫外线稳定剂
特性

紫外线稳定剂
纯度高

抗撞击性，良好

耐热性，高

清晰度，高

用途

中等粘性
薄膜

电器用具

UL文件号	照明漫射器	
加工方法	E306922	
物理性能额定值单位制测试方法	挤出	1.20
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)		10
收缩率 - 流动		0.50 到 0.70
吸水率		
23 ° C, 24 hr		0.15
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.32
硬度额定值单位制测试方法		
M 级		73
R 级		118
机械性能额定值单位制测试方法		2410
抗张强度		
屈服		60.0

断裂	71.0
伸长率	
屈服	6.0
断裂	150
弯曲模量	2410
弯曲强度	96.0
耐磨耗性 - Change in Haze 1	45
可燃性程度 可燃性程度单位制测试方法	3
悬臂梁冲击值 悬臂梁冲击值强度制(测试方法20 mm)	900
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	无断裂
装有测量仪表的落镖冲击 3(23 ° C, 3.20 mm, Total Energy)	87.0
热变形温度 热变形温度制测试方法	
0.45 MPa, 退火, 4.00 mm	144

1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm	128
1.8 MPa, 退火, 4.00 mm	141
维卡软化温度	149
球压温度	> 125
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 82 ° C)	6.8E-5
电性能稳定值单位制测试方法 电性能稳定值单位制测试方法	2.0E+17
介电强度	17
介电常数 (60 Hz)	3.00
耗散因数 (60 Hz)	1.0E-3
漏电起痕指数 (2.00 mm)	250
可燃性等级 可燃性等级	
0.500 mm	V-2
1.60 mm	V-2

2.50 mm		V-2
3.00 mm		V-2
热灯丝点火温度 5(2.00 mm)		850
极限氧指数		26
折射率 折光率 性能额定值单位制测试方法		1.586
透射率		89.0
雾度		0.70 到 1.5