

# 现货供应PC 1320C-07 韩国LG 抗紫外线 热稳定性 良好的颜色稳定性

产品名称	现货供应PC 1320C-07 韩国LG 抗紫外线 热稳定性 良好的颜色稳定性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:韩国LG 1320C-07 性能参数:抗紫外线 热稳定性 良好的颜色稳定性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

产品说明：

LUPOY PC 1320C-07 resin provides stability against ultraviolet radiations to solid or multi-wall sheets via the co-extrusion of a 50 m thick layer

物性信息：

基特信息

抗紫外线性能良好

良好的颜色稳定性

热稳定性，良好  
母料

用途

片材  
共挤出成型

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg)

7.0

抗张强度	2000
抗张强度 2	
屈服	60.0
断裂	68.0
伸长率 3	
屈服	6.0
断裂	110
热膨胀率(退火, 4.00 mm)	130
维卡软化温度	138
折光率	1.586
透射率	73.0
雾度	0.70 到 1.5