

# 高强度 PBT 沙伯基础 4022 20%玻纤 HB

产品名称	高强度 PBT 沙伯基础 4022 20%玻纤 HB
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	沙伯基础:4022 性能:20%玻纤 HB 高强度
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

高强度 PBT 沙伯基础 4022 20%玻纤 HB

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

特性 高强度

用途 把手 家电部件 外壳RoHS 合规性 RoHS 合规

加工方法 注射成型物理性能 额定值 单位制 测试方法比重 1.45 g/cm ASTM D792ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (266 ° C/5.0 kg) 40 g/10 min ASTM D1238

溶化体积流率 (MVR) ISO 1133250 ° C/2.16 kg 16.0 cm/10min250 ° C/5.0 kg 23.0 cm/10min265 ° C/5.0 kg 30.0 cm/10min

收缩率 3 内部方法流动 0.30 到 0.70 % 横向流动 0.40 到 1.0 %

吸水率 ISO 62饱和, 23 ° C 0.15 % 平衡, 23 ° C, 50% RH 0.030 %

机械性能 额定值 单位制 测试方法拉伸模量-- 4 7400 MPa ASTM D638-- 7300 MPa ISO 527-2/1

抗张强度屈服 5 120 MPa ASTM D638屈服 120 MPa ISO 527-2/5

断裂 5 120 MPa ASTM D638断裂 120 MPa ISO 527-2/5伸长率屈服 5 3.0 % ASTM D638

屈服 3.0 % ISO 527-2/5断裂 5 3.0 % ASTM D638断裂 3.0 % ISO 527-2/5弯曲模量50.0 mm

跨距 6 5900 MPa ASTM D790-- 7 6200 MPa ISO 178