

尼龙66 1330G 日本旭化成 高强度 润滑 齿轮应用

产品名称	尼龙66 1330G 日本旭化成 高强度 润滑 齿轮应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1330G 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

Asahi Kasei Leona? 1330G Nylon 66 (聚酰胺-尼龙66)

本物性表由中国塑商之家www.plas-cn.com塑料网提供，转载请注明来源！

Physical Properties物理性质	Metric公制数据	English英制数据	Comments测试方法
Specific Gravity比重	1.48g/cc	1.48g/cc	Dry; ASTM D792
Water Absorption吸水率	1.4 %	1.4 %	Wet
Linear Mold Shrinkage线性收缩率	0.0050cm/cm	0.0050in/in	Dry; ASTM D2863
Linear Mold Shrinkage, Transverse线性收缩率/横向	0.010cm/cm	0.010in/in	Dry; ASTM D2863
Mechanical Properties力学性能	Metric公制数据	English英制数据	Comments测试方法
Hardness, Rockwell M罗氏硬度M	60	60	Wet; ASTM D785
89	89	Dry; ASTM D785	
Hardness, Rockwell R罗氏硬度R	108	108	Wet; ASTM D785
120	120	Dry; ASTM D785	
Tensile Strength, Yield屈服拉伸强度	118MPa	17100psi	Wet; ASTM D638
157MPa	22800psi	Dry; ASTM D638	
Elongation at Break断裂伸长率	3.0 %	3.0 %	Wet; ASTM D638
3.0 %	3.0 %	Dry; ASTM D638	
Flexural Strength弯曲强度	177MPa	25700psi	Wet; ASTM D790
245MPa	35500psi	Dry; ASTM D790	
Flexural	6.30GPa	914ksi	W

Modulus 弯曲弹性模量