

德国巴斯夫ASA 778T成型温度 刚性良好 耐化学性 家用货品 外壳

产品名称	德国巴斯夫ASA 778T成型温度 刚性良好 耐化学性 家用货品 外壳
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 颜色:本色
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

特性 耐高温;抗紫外线;耐候

应用领域 电气领域;电器用具;电子领域;汽车领域;体育器材

物性表：

物理性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位

密度 / 比重 ASTM D1505 1.07 kg/m³

机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位

拉伸模量 ASTM D638 2360 Mpa

热性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位

抗张强度 屈服 ASTM D638 47.3 Mpa

断裂延伸率 ASTM D638 2400 Mpa

悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C ASTM D256 250 J/m

热变形温度 264 psi, 退火 ASTM D648 103 ° C

66 psi, 退火 ASTM D648 106 ° C

维卡软化温度 ASTM D1525 104 ° C

可燃性 测试条件 测试方法 测试结果 单位

UL 阻燃等级 0.0295in, ALL UL 94 HB