

# ASA 757G UV 韩国英力士苯领 注塑级 挤出级 吹塑级

产品名称	ASA 757G UV 韩国英力士苯领 注塑级 挤出级 吹塑级
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 产地:ASA 韩国英力士苯领
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

熔体体积流动速率 220 ° C/10.0kg ISO1133 29.0 cm<sup>3</sup>/10min

收缩率 ISO294-4 0.40到0.70 %

机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位

拉伸应力 屈服 ISO527-2/50 42.0 Mpa

断裂 ISO527-2/50 32.0 Mpa

拉伸应变 断裂 ISO527-2/50 35 %

弯曲模量3 ISO178 2100 Mpa

弯曲应力3 ISO178 63.0 Mpa

热性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位

热变形温度 1.8MPa,退火 ISO75-2/A 97.0 ° C

维卡软化温度 -- ISO306/A50 105 ° C

-- ISO306/B50 99.0 ° C

线形热膨胀系数 MD ISO11359-2 7.9E-05 cm/cm/ ° C