# 通用级 PMMA 日本三菱工程 BR-116 粉

产品名称	通用级 PMMA 日本三菱工程 BR-116 粉		
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:日本三菱工程 型号:BR-116 粉 产地:日本		
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3		
联系电话	18938523693 18938523693		

## 产品详情

供应三菱BR-106,BR113,BR116,BR107丙烯酸树脂 丙烯酸树脂

含量 : 100(%) 粘度: L-03-4(S) 用途:涂料,油墨

技术简介NO.B-2 塑性丙烯树脂 热

热塑性丙烯酸树脂

用于塑料涂料

DIANALR (黛安娜) BR-107

DIANALR (黛安娜) BR-106

DIANALR (黛安娜) BR-116

DIANALR (黛安娜) BR-113

三菱丽阳BR-107、BR-106、BR-116及BR-113是用于制作塑料涂料热塑性丙烯酸树脂.例如,PS、ABS等等.这些类BR-树脂是\*\*\*的固态树脂.

黛安娜BR-106是制作涂料的标准品种.下列各品种是上述品种的相关产物.

#### 一、树脂特性

下表列出黛安娜BR-117、BR-106、BR-116及BR-113的树脂特性.

项 目 外观 挥发性 (%) 溶液特性 (40%,	透明度 颜色(加德纳) 粘度 加德纳	BR-107 白细颗粒 大于98 透明 2, 或*** L-0	BR-106 L-0	BR-116 L-0	BR-113 J-N
在甲苯中) 标准特性	粘度 Tg( ) 分子量(MW) 酸价(mgKOH/g)	3-4 50 60000 0	3-4 50 600000 3.5	3-4 50 45000 7.0	2-4 75 30000 3.5

#### 二、溶解特性

黛安娜BR-117、BR-106、BR-116及BR-113可溶于多种有机树脂.请参阅《用作黛安娜树脂涂料丙烯酸树脂》中,有关这些品种的相容性资料.

#### 三、相容性

请参阅《用作黛安娜树脂涂料丙烯酸树脂》中,有关黛安娜BR-117、BR-106、BR-116及BR-113与别种安娜B树脂及别类树脂的相容性资料.

#### 四、涂膜性能

下表列出用黛安娜BR-107、BR-106、BR-116及BR-113涂成的涂膜对金属塘瓷的性能.

- 1、 金属塘瓷的配制
- 1) 金属塘瓷的配方

成分	对重量***比	固态,	胶态,	
丙烯酸树脂溶液	82.9	对重量***比 82.6	对重量***比 90	
(浓度=45%) *				
硝基纤维素溶液	9.2	6.1	10	
(浓度=30%) *				
铝桨 * * 合计	7.9 100.0	11.3 100.0	 100	

- \* 溶剂:甲苯
- \* \* 铝桨:浓度=64%

(溶剂:矿物油精,石脑油)

#### 2) 稀释剂配方(重量)

丁基溶纤剂 10

乙基溶纤剂 20

乙酸乙酯 30

环已烷 30

正丁醇 10 合计 100

## 2、涂板的配制

涂 法:空气中喷涂

涂料粘性: 12?1秒/福特杯#4,室温下.

干燥条件:50.C?60分

### 3、涂膜性能

表1及表2列出用黛安娜BR-107、BR-106、及BR-113涂成的涂膜的性能.

#### 三菱丽阳株式会社

#### 表-1涂膜性能

基本树脂		BR-107	BR-106	BR-113	检验法
光泽度(%)		54	47	59	光泽度60.
厚度ィ微米	)	40?2	30?2	35?2	
铅笔硬度		F	Н	Н	三菱UNI
粘合性		100	100	100	* 1
耐磨性(mg	)	18	21	20	* 2
抗溶性	汽油	Р	Р	E	* 3
	甲醇	Е	Е	Р	
耐温性		Е	Е	E	* 4
增塑剂	50.C	F	F	E	* 5

E:\*\*\* G:优 F:良 P:差 B:劣

## 检验法

- \* 1 粘合性交叉排线条00/100(每隔1mm),条块剥皮试验.
- \*2 耐磨性:阻力板摩擦测试装置,300雷塔(70rpm).
- \* 3 耐溶剂性:研磨试验,用蘸溶剂的纱布研磨(500gf?100动程).
- \* 4 耐瘟性:在50.C和98%下做192小时粘合性试验.
- \* 5增塑剂栖移性:1kg/cm压力下,与可挠的PVCcode接触1小时.