

高效引气剂 超婷

产品名称	高效引气剂 超婷
公司名称	盐城市超婷化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JFC-80 品牌:超婷
公司地址	滨海县东坎镇三里居委会路西211号
联系电话	86-025-85560007 13915962555

产品详情

型号	JFC-80	品牌	超婷
jfc-80引气剂			

jfc-80是我公司采用目前最先进的生气工艺生产的一种优质混凝土引气剂。以多种阴离子表面活性剂为成份，配以其它辅助成份复合而成。能够改善混凝土拌合物的和易性和可泵送性，提高混凝土的抗冻融、抗渗性能。可与萘系、三聚氰胺类、胺基磺酸类及聚羧酸类高效减水剂复合使用。

执行标准gb8076-1997《混凝土外加剂》；gb50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》；dbj01-61-2002《混凝土外加剂应用技术规范》；gb18588-2001《混凝土外加剂中释放氨的限量》。

主要性能

白色微黄粉状固体，无毒、不燃，无氯盐，对钢筋无锈蚀作用。

良好的引气效果，在掺量0.01%~0.02%时，引入适量密闭微小的气泡，可使混凝土拌和物的含气量达到4.0%~6.0%，显著改善混凝土拌和物和易性及流动性，减少泌水性，为提高混凝土的施工质量提供良好条件。大幅度提高混凝土抗渗和抗冻性，快速冻融循环可达300次以上。

减水率6-8%左右，3d强度可提高5%左右，28d强度提高3%左右。

本品用于泵送混凝土工程时，能够提高混凝土的可泵送性、和易性和抗离析能力，避免管路堵塞，减少对钢管的磨损，延长泵机及钢管的使用寿命。

适用范围

适用于各种混凝土施工，可广泛使用于碾压混凝土、大体积混凝土、港工混凝土、水工混凝土、公路混凝土及工民建混凝土等。

可作为复配泵送剂、引气减水剂、防冻剂等复合外加剂的引气组份。

使用方法

ifc-80

引气剂为水溶固体，使用时可先配制成1%浓度的溶液，配制好的溶液中可能有微量不溶物，但不影响其使用效果和混凝土质量，溶液存放时间不宜超过7天。

ifc-80

引气剂在混凝土中掺量一般为胶凝材料用量的0.01%~0.02%（以液体计），为了得到最佳使用效果，根据工程特定材料和特定要求，具体掺量应根据施工用砂、石料，通过混凝土配合比试验确定。

由于掺量相当微量，使用时应严格控制剂量。

与其它外加剂复合使用时，宜先检验其适应性，并分别计量和加入搅拌机。

包装与贮存

ifc-80引气剂采用编织袋包装，每袋25公斤。有特殊包装要求的客户请与本公司联系。

ifc-80引气剂应存放在干燥处、避免阳光曝晒。有效贮存期为三年。