

低黄变有机硅印染整理柔滑型柔软剂

产品名称	低黄变有机硅印染整理柔滑型柔软剂
公司名称	荆门市昌元科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CYZ-8118 品牌:昌元
公司地址	湖北省荆门市掇刀区凤凰村
联系电话	0724-2336632

产品详情

型号 CYZ-8118 品牌 昌元

产品组成：主要由特种结构的硅烷偶联剂和聚二甲基羟基硅氧烷等组成。

技术指标：外观：透明的粘稠状液体

比重（g/ml）：0.98~0.99

离子性：弱阳离子

ph值（25℃）：7.0~8.0

氮值：0.6±0.05

性能特征：

- 1、可用水无限稀释，稀释液极其稳定，离心机3000转/分钟，离心处理30分钟不分层不破乳，使用安全不会在织物上留下任何油斑，配伍性极好用于织物的后整理，对织物有良好的渗透性和亲和力；
- 2、赋予织物优良的柔软、清爽和蓬松手感；低黄变；
- 3、显著提高织物的弹性，增加织物的抗伸强度及抗撕破力；
- 4、赋予织物优异的悬垂性和活络手感，提高洗后可穿效果及可洗性能。
- 5、该产品系绿色环保型助剂，无毒、无害、无刺激性气味。

应用范围：

- 1、适用于各种天然纤维和化纤织物的整理，更适用于羊绒毛织物的后整理。
- 2、化工及印染助剂厂可将该产品与其它助剂复配成新的产品；也可直接供印染厂使用。

推荐工艺：

该乳液用于织物的后整理，可按原有染整工艺，采用一浸一轧（或二浸二轧），70~80 烘干。根据布料品种，在120~160 ，经60秒左右焙烘。如用20%微乳液，其用量为：30~50g/l，厂方可根据具体情况，调整工艺参数。

包装与存储：

- 1、50kg或120kg聚乙烯塑料桶包装。
- 2、放置阴凉处（室内），储存期6个月，防止冰冻与烈日曝晒。
- 3、该产品系非危险品，可按非危险品陆、水、空运输。