

买G4G9汽车灯灌封胶水送点胶机

产品名称	买G4G9汽车灯灌封胶水送点胶机
公司名称	深圳市淳昌硅橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:淳昌 型号:6854
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南国际五金化工塑料原辅料物流区M14栋复式126（仅作办公住所）
联系电话	13316976889

产品详情

led汽车g4灯系列模组封装胶g-6853a/b

一、产品特点：

- 1、本产品分a、b组份包装，均为无色透明液体，避光环境下可产期保存。
- 2、以硅 - 氧 (si - o) 键为主链结构的，因此不易被紫外光和臭氧所分解.无双键存在，在高温下（或辐射照射）分子的化学键不断裂，可在-50 ~ 200 范转内长期使用.经过300 七天的强化试验后胶体不龟裂、不硬化，具有优异的电气绝缘性能和良好的密封性。
- 3、适合用于自动或手工点胶生产led汽车g4灯系列模组封装；

二、推荐工艺：不同的封装工艺，建议用不同的配比，会获得更好的效果。

- 1、按重量比为a：b = 1：1的比例配胶，搅拌10分钟。
- 2、真空脱泡20分钟。
- 3、在注胶之前，请将支架在150 下预热60分钟以上除潮.尽快在支架没有重新吸潮之前封胶。
- 4、先80 烤1个小时，然后升温到150 烤1小时，分段固化可有效解决气泡问题提高成品率。

三、注意事项

生产时应计算好配胶的量，必须在操作时间内把胶用完.配胶时搅拌必须均匀，否则会固化不完全而影响产品性能。本产品为硅橡胶产品，使用过程中应该注意避免与一下物质接触：

- 1、有机锡化合物和其它有机金属化合物。
- 2、含有机锡化合物的硅酮橡胶。
- 3、硫磺，多硫化合物、聚砷和其它含硫材料。
- 4、胺、氨基甲酸乙酯或其它含胺材料。
- 5、不饱和烃增塑剂。

四、技术参数

固化前		
外观	a组份	b组份
	无色透明液态	无色透明液态
粘度 (cps)	a组份	b组份
	7000	5000
混合粘度 (cps)	4000	
密度 (g/cm ³)	a组份	b组份
	1.05	1.00
混合比例		a : b = 1 : 1
允许操作时间 (分钟, 25)		180
固化条件	80 x1小时, 然后150 x1小时	
固化后		
硫化后外观		无色透明胶体
硬度 (shore a, 25)		60
折射率 (633nm)		1.420
透光率 (450nm)		96%
剪切接着强度 (ppa,kg/nm ²)		0.25
体积电阻系数 (.cm)		1.0x10 ¹⁴
介电系数 (1.2mhz)		3.0
介质损耗角正切 (1.2mhz)		1x10 ⁻³
击穿电压 (kvmm)		> 25

本产品的加工定制是是，品牌是淳昌，型号是6854，颜色是透明