

4	吸水率	%	0	0.01	0.2
5	常温耐压	mpa	450	350	200
6	20 泄露率	torr/l.sec	< 10-11	< 10-11	< 10-11
7	高温弯曲	mm	1700 允许0.2	1600 允许0.2	1400 允许0.2
8	高温粘结		1700 不粘结	1600 不粘结	1400 不粘结
9	20—1000 热膨胀系数	mm.10-6 / .m	8.6	8.2	8.2
10	热传导率	w/m.k	25	25	25
11	电气绝缘强度	kv/mm	20	20	15
12	20 直流 绝缘电阻	ohm/cm	1014	1014	1014
13	高温绝缘电阻	1000 m	0.08	0.08	0.08
		1300 m	0.02	0.02	0.02
14	耐急冷急热性		1550 6次不裂	1550 6次不裂	1300 3次不裂
15	最高使用温度		1900	1800	1400