

常年生产 防腐钢衬玻璃弯头

产品名称	常年生产 防腐钢衬玻璃弯头
公司名称	上海钰垚金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华泰 使用温度范围:-30 ° —420 ° () ()
公司地址	浦东新区宣桥镇项埭村708号
联系电话	021-20782777 15221109975

产品详情

90度，45度弯头规格尺寸表：

公称直径dn	25	32	40	50	65	80
弯曲半径a(mm)	75	90	100	110	115	120
公称直径dn	125	150	200	250	300	
弯曲半径a(mm)	190	225	300	375	450	

1、玻璃在碱溶液中腐蚀情况

介质	浓度	温度	时间	玻璃失重
氢氧化钠	5%	50	4小时	0.0295mg/cm ³

玻璃在下列酸中耐腐蚀情况

酸类	浓度	煮沸时间	玻璃失重	在同一条件下搪瓷失重
硫酸	5%	4小时	0.0085mg/cm ³	0.17mg/cm ³
盐酸	15%	4小时	0.0077mg/cm ³	0.165mg/cm ³
硝酸	15%	4小时	0.0053mg/cm ³	

2、抗冲击试验(2千克的钢球、自由落下、冲击被测物)

规格	测试方法	高度(mm)	测试
dgxl 50x500	落球法	350	玻璃
dgxl 80x500	落球法	450	玻璃
dgxl 100x500	落球法	500	玻璃
dgxl 150x500	落球法	600	玻璃

3、抗弯曲强度钢衬玻璃管道安放在万能测试机上，支点间的距离为700mm。加在钢衬下班试件上手集中载荷达到表中的数值，内衬玻璃不破裂。

试样规格	测试设备	载荷(kg)	测试
dg25	万能测试机	300	玻璃
dg40	万能测试机	700	玻璃

抗温度冲击试验

试样规格	次数	温度	结果	无炸裂
dg50x120	1	-20 ~ 100	无炸裂	由液
dg50x120	2	-20 ~ 154	无炸裂	由液
dg50x120	3	-20 ~ 180	无炸裂	由液
dg50x120	4	-20 ~ 180	无炸裂	由液
dg50x120	1	100 ~ -20	无炸裂	马弗
dg50x120	2	150 ~ -20	无炸裂	马弗
dg50x120	3	200 ~ -20	无炸裂	马弗
dg50x120	4	250 ~ -20	无炸裂	马弗

本产品的加工定制是是，品牌是华泰，使用温度范围是-30 °—420 ° () ()，抗撞强度是强 (MPa)，材质是钢衬玻璃，管道口径是25-275 (mm)，管道厚度是4-6 (mm)，适用流体是除氢氟酸以外的任意浓度的有机酸、无机酸、有机溶剂等强腐蚀性介质，型号是DN25-DN300，规格是DN25-DN300