

## 供塑料干燥剂吸潮母料 2\*2\*2 ( mm )

产品名称	供塑料干燥剂吸潮母料 2*2*2 ( mm )
公司名称	临沂市怀亮塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:2*2*2 ( mm ) 性能:抗退色色母 颜色:灰白
公司地址	临沂市罗庄区沂堂镇西泉里堡村
联系电话	0539-8113109 13791538999

## 产品详情

产品规格	2*2*2 ( mm )	性能	抗退色色母
颜色	灰白	用途	专用色母
耐热性	220 ( )	品牌	华冠
适合塑料品种	pppe	参考配比量	3
耐晒性	1 ( 级 )	耐候性	1

### 塑料干燥剂

#### 一、简介

塑料制品包括注塑、挤出和吹膜制品加工，是靠塑料原材料高温熔融挤出成型制备的塑料制品的质量与成型制品的密实程度和缺陷多少有直接密切关系，其中塑料等配方中原材料中所含的水成分会直接影响塑料制品的质量，这些水分在高温成型加工中形成水气导致塑料制品中有气泡、空穴等缺陷存在，直接影响了塑料制品的机械力学性能和外观质量。

为了提高塑料制品的质量、去除塑料等原材料中的水份，目前主要采取加热烘干塑料原材料的方法，在加工前，去除原材料的水份。这种工艺过程，需要塑料制品厂家添置额外的高温烘干设备增加塑料制品的加工工序，增加了产品的成本和人工。

塑料除湿消泡母粒是通过自己研制的高技术含量的、用于塑料制品加工过程中除去水份、消除气泡和缺

陷的新型功能母粒，可省去塑料加工中原材料烘干等工序，降低塑料制品成本，提高生产率，并可大大提高塑料制品的综合机械力学性能和外观质量。

该新型塑料除湿消泡母粒，具有自主知识产权的高新技术知识，可以在成型加工时强烈吸收pe、pp等塑料中的水份，可降解塑料的加工，提高产品质量和成品率，可明显提高生产率和降低能耗。

## 二、使用指南：

- 1、塑料制品加工中推荐用量：1%~3%，根据原材料所含水分量，调节添加比例，塑料原材料及填料不需要改变。
- 2、原塑料制品中加工工艺不需要改变。
- 3、塑料除湿消泡母粒应该密封保存，开封应立即使用，防止吸潮失效。

## 三、产品性能指标和优点：

- 1、吸水性能：可吸收相当于本身重量的20%以上的水分。
- 2、加工性能：使用高分散性树脂进行加工，适用通用塑料加工设备，不改变塑料加工工艺。
- 3、环保指标：外观为塑化良好的灰白色颗粒，颗粒大小均匀，无连粒，成分无霉，无刺激。

## 四、产品应用范围：

广泛应用于pe、pp、ldpe、hdpe等塑料以及降解塑料制品的加工。

## 五、注意事项：

- 1、产品具有较强的吸水性。包装开启后应立即使用，并将未使用部分热封包装。
- 2、与原材料混合后应在36小时内使用完。（建议12小时用完，效果更佳。）
- 3、在制品的加工前，不得将该产品进行烘干操作以免造成产品失效。

