

# 白玉牌白水泥 白玉牌 3.0

产品名称	白玉牌白水泥 白玉牌 3.0
公司名称	耿少森(个人会员)
价格	240.00/吨
规格参数	品牌:白玉牌 三氧化硫含量:3.0 氧化镁含量:4.6 (%)
公司地址	中国 河南 巩义市 巩义市米河
联系电话	86 0371 64308868 13733195568

## 产品详情

品牌	白玉牌	三氧化硫含量	3.0
氧化镁含量	4.6 (%)	水泥细度	4.8 (%)
烧失量	2~3 (%)	产地	巩义市
出厂标准	装饰水泥	品种	特种水泥
主要成分	普通硅酸盐	强度等级	装饰水泥
初凝时间	2.50 (h)	终凝时间	4.45 (h)
安定性	合格	规格	装饰水泥
颜色	白色水泥		

### 白玉水泥

我厂“白玉牌”白色硅酸盐水泥是按中华人民共和国国家标准gb2015-91规定的物理和化学性能要求，采用先进回转窑烧成工艺生产的，它是以硅酸钙为主要成份，铁质含量极少的熟料经漂白处理，加入适量的石膏磨细制成的白色水硬性胶凝材料，即白色硅酸盐水泥简称“白水泥”。其说明如下：

#### 一、特性、用途的标号：

1. 特性：本产品是一种高效能建筑装饰材料，具有强度高、色泽鲜、洁白如玉等优点。可用来配制各种彩色、灰渣涂料。
2. 用途：主要用于建筑工程装饰粉刷、雕塑地面、楼梯亭柱、台阶和制造各种颜色的水刷石、斩假面、水磨石制品。若在白色水泥中掺入适量的耐碱色素，便可制成彩色水泥。
3. 标号：白玉牌白水泥按gb2015-91标准规定：标号分325、425二个标号，白度分一级、二级、三级，三个等级。

## 二、品质指标：

1. 氧化镁：熟料中氧化镁含量不超过4.5%；
2. 三氧化硫：水泥中三氧化硫含量不超过3.5%；
3. 细率：0.080毫米方孔筛筛余不超过10%；
4. 凝结时间：初凝不迟于45分钟，终凝不迟于12小时；
5. 安定性：用沸煮法检验合格；
6. 强度：各标号相应的令期强度不低于附表一数值；
7. 白率：各等级白度均不低于附表二数据。

## 三、注意事项：

1. 使用时不得掺合其它有害物质，以免影响白度和强度。
2. 施工和养护方法和普通硅酸盐水泥相同，但施工时，底层及搅拦工具必须清洗干净，否则影响水泥白度。
3. 装饰水泥在施工过程中，为了确保水泥的安定性和强度，不得掺加如石灰粉、钙粉等有害物质。
4. 装饰水泥在拦和中，要以107系列胶为溶剂，根扰施工的需要，以把水泥和成为度，不得用其它溶剂拌和。

用白水泥配制混凝土的砂、石必须干净，以白色为宜，施工方法请参阅《建筑材料手册》。