

GT石材防霉填缝剂

产品名称	GT石材防霉填缝剂
公司名称	河南铝城聚能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 15333869026

产品详情

gt石材防霉填缝剂

gt grouts for tiles

产品介绍

gt 石材防霉填缝剂采用优质水泥、聚合物干粉、精细填料、以及各种助剂、颜料组成，主要用于各种陶瓷砖、大理石、花岗岩等砖材的填缝。该产品解决了目前市场上许多填缝剂易产生微裂纹，以及瓷砖饰面返浆、吐白的问题，并有效增强瓷砖与基面、瓷砖与瓷砖之间的粘结力，并具有优异的防霉、耐磨、防水、防油、不沾脏污、有优异的自洁性，不易藏污纳垢，易清洁、一擦就净，在美化瓷砖表面装修效果的同时，既避免了粘结层被破坏，也能较好地预防墙、地面渗水。使用后将长期保持更持久亮丽的色彩，与瓷砖饰面配合营造出天衣无缝的搭配效果。

技术指标

执行标准：jc/t1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》

耐磨损性/mm ³		< 2000
吸水量	30min <	5.0
	240min <	10.0

抗折强度	> 2.5mpa
抗压强度	> 15mpa
收缩值	< 3.0mm/m

主要特点

- 1、绿色环保，材料先进，无毒、无味。
- 2、色彩多样，与砖面、石材的色泽浑然一体，装饰效果优异。
- 3、具有防水、抗渗、防霉、不粘油等特性，易清洁，使装饰面砖永保卫生、美观。
- 4、施工简单方便，加水即用；
- 5、良好的粘接力和抗渗性，适用于各种面砖的填缝。

适用范围

各类外墙、内墙、地面砖的接缝处理，大理石或花岗岩铺贴完墙面或地面后的嵌缝处理。

施工要点

- 1、基面要求：待瓷砖胶完全干固后再进行填缝操作，缝隙要清洁，无杂物和积水，吸水率较大的瓷砖如陶土砖在进行填缝之前应先用水将缝隙充分湿润。
- 2、搅拌混合：将清水加入搅拌容器中，然后一边搅拌一边慢慢加入填缝剂，充分搅拌至无生粉团、均匀的膏状。

混合比例

标准型：1kg粉剂加入清水0.22 – 0.24l。

超细型：1kg粉剂加入清水0.26 – 0.28l。

搅拌完成后，静置5分钟后再搅拌一下使用，效果更佳。

3、施工：用橡胶灰刀或海绵刮板沿砖面对角线方向将胶浆压入填满缝隙，进行填缝。填缝工作完成后，让其自然风干2-4小时后用湿布或海绵将瓷砖表面清理干净。施工完24小时后，再用水清洗砖块表面。

注意事项

- 1、施工温度应在5~40 。
- 2、严禁用酸性清洁剂清洁已填缝的砖块。
- 3、避免在雨天施工，填缝完成后10小时内避免有水冲刷填缝剂。
- 4、表面多孔及仿古砖，填缝时应使用勾缝施工，尽量避免污染瓷砖表面。
- 5、本品呈碱性，皮肤接触或溅入眼睛会有刺激性，请及时用清水冲洗。如有不适，应及时就诊。

参考用量

填缝剂的用量取决于瓷砖的尺寸以及砖缝的宽度。

参考用量=1.85 × (砖长+砖宽) × 缝深 × 缝宽/ (砖长 × 砖宽) (kg/平方米) (计算单位为毫米)

包装

2kg/盒，10盒/箱；5kg/盒，6盒/箱；25kg/包。

运输贮存

未开封产品在阴凉通风处存放。

2、在正常贮存和运输条件下，产品的保质期为一年。