EC-1界面剂

产品名称	EC-1界面剂
公司名称	西安斯温格特种建材技术有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:斯温格 型号:EC-1
公司地址	西安市城市运动公园海博广场C座
联系电话	0133-63990122 13363990122

产品详情

ec-1高强表面处理剂

适用范围:

适用于处理沥青(或聚氨酯)防水层、js聚合物水泥基防水涂层、yjs硅橡胶防水涂层、铝板、钢板等不易抹砂浆的表面。

适用于对已硬化的混凝土或加气混凝土基层、陶粒砖、聚苯乙烯泡沫板、钢丝网架夹芯板(泰柏板)、舒乐舍板等材料基层进行表面处理以便于抹水泥砂浆和粘贴。ec-1与普通界面剂的不同:

- 1、ec-1为超低黏度的稀而润滑的胶液,对基面的粘接强度大大高于普通的界面剂,并且能够实现"喷浆"施工,节省了材料,提高了效率。
- 2、微腐蚀渗透结合机理:ec-1能够滋润并渗透进基层表面,使基层与新抹灰砂浆之间的表面更接近,提高吸附能力和界面粘结力,避免砂浆空鼓。特别是用于聚苯板表面处理时, 微腐蚀渗透效果使板的品质大大提高,空鼓、脱壳现象永久消失。技术参数:基层材料名称粘结强度(mpa)基层表面未涂处理剂基层表面涂有处理剂在硬化混凝土上抹砂浆0.023 0.120-0.150 在加气混凝土上抹砂浆0.048 0.140-0.160 在聚苯板上抹砂浆0.036 0.082-0.130 在硅钙板上抹砂浆0.172 0.480-0.560

如何施工:1、基层处理:清理被处理材料表面的浮灰、疏松、粉化部分,吸水性强的基层,用水湿润。

- 2 材料配备:按ec-1高强表面处理剂:水泥=1:1.5-2.0或ec-1高强表面处理剂:水泥:细砂=1:1:1的比例充分搅拌均匀。
- 3、喷浆施工:将配制好的胶浆装入气压在10kg左右的压力喷枪中,均匀地喷涂于被处理材料表面即可。
- 4、涂刷施工:用刷子或扫帚将配制好的胶浆均匀地涂刷于被处理材料的表面即可。

- 5、施工温度5 以上,不宜在雨天、冻冰时施工。喷浆工艺特点
- 1、超薄结合层:超低黏度的水泥(砂)浆,均匀喷涂在基面上,结合层厚度约0.8-1.1mm,远远低于常规"拉毛工艺"3-8mm的结合层厚度,大大降低了板体重量,交活面更美观细腻,永久性消除空鼓、脱壳现象。
- 2、省料、省工,降低劳动强度,提高工作效率:平整基层ec-1用量为0.20-0.25kg/m2,燕尾槽或粗糙基层ec-1用量为0.25-0.30kg/m2。材料与机具:

ec-1、525#普硅水泥、细砂和压力喷枪,如采用涂刷方式施工还需准备刷子或扫帚。包装储运:

- 1、适合长途运输的塑料桶包装,包装规格为:50kg/桶。
- 2、储存在阴凉干燥处,避免日晒和受冻,储存期6个月。
- 3、本品无毒、无味、无污染,不易燃不易爆,可按一般货物运输。

本公司所有产品均由国家检测室检测。本公司所有产品均已检测合格,绝无后之忧!同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题,难题等