

## 环氧富锌底漆(国家标准、双组份)

产品名称	环氧富锌底漆(国家标准、双组份)
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥辉 金属涂料分类:锌粉底漆 颜色:灰色
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

品牌 奥辉 金属涂料分类 锌粉底漆  
颜色 灰色

组成 由环氧树脂为基料，加超细锌粉( 75%)，采用聚酰胺固化的双组份涂料。

种电化学保护涂料，具有阴极保护作用，防锈性能优异，附着力强，耐热性突出，电焊切割时烧损面积小，不影响焊接性能。

用途 适用于国家重点、重要工程的大型钢结构使用。

颜色 灰色

理论用量 4 m<sup>2</sup> / kg，(以40微米干膜计，不含损耗)

比重 约2 . 30

干燥时间 25 表干 0 . 5h，实干 24h，完全固化7 d

闪点 甲组份26 ，乙组份27

贮存期 12个月

施工说明 混合配比 甲：乙=1：10

熟化时间 25 0.5 ~ 1h

适用期 25 8h

施工方法 高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂 xj-1稀释剂

表面处理 钢材表面要除锈、除油、无灰尘、干燥，以免影响附着力及出现返锈现象。

后道涂料：环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料等。

使用前应将乙组份彻底充分搅匀，再按配比将甲、乙组份混合搅匀才可使用，建议一次性用完。如有间隔，每次使用前要搅拌均匀，不然就影响油漆的防腐性能。

低于5℃时，应采用冬用固化剂，低温季节施工时，易发生干喷，为防止干喷现象产生，须加稀释剂调整至不干喷为止。

涂装均匀，不能有露底，干膜厚度要达到40微米以上，如果物件堆放在外，时间较长后(一个月)再上面漆，干膜厚度要达到80微米以上，以免返锈现象。

使用配套稀释剂以保证性能。

涂料贮放于通风、阴凉、干燥处，施工现场加强通风排气。

上产品的数据、用途和建议是根据试验和实际使用中经验给出的，仅作为施工参考。

对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量。以上数据若有更改，以本公司\*新说明为准，不再另行通知。