

## 200度耐高温漆|耐高温涂料

产品名称	200度耐高温漆 耐高温涂料
公司名称	上海冠涂化工有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:冠涂 颜色:黑色、灰色、银色
公司地址	嘉定区安亭镇方德路101弄26号1层
联系电话	13671970777

### 产品详情

按溶剂类型分	油性漆	品牌	冠涂
颜色	黑色、灰色、银色	保质期	12(个月)

200度耐热防腐涂料(单、双组份)

树脂、颜填料、助剂、组成(除黑色、灰色、银色外,其他颜色经高温后会有轻微变色现象。不影响油漆性能。)

优异的耐热性、耐温差骤变,具有耐化工大气、电绝缘性好,可常温自干,干燥迅速,施工方便

长期用于200 的工作环境,用于烟囱作标志涂料及耐温设施表面涂料

按用户色卡调配

【用量】8m<sup>2</sup>/kg,(以40微米干膜计算,不含损耗)

约1.30

【时间】25 表干 4小时,实干 24小时

26

【】12个月

甲:乙=4:1

【时间】混合均匀即可使用

【厚度】湿膜70 μ m干膜25 μ m

【方法】高压无气喷涂、刷涂、辊涂

如直接涂刷在钢材表面需经喷砂或抛丸处理达到瑞典除锈标准sa2.5级

如前道漆已被污染，应用适当方法除去油污

前道可涂无机富锌底漆，也可不涂底漆

施工前将甲组份充分搅匀，加入比例量的乙组份搅拌均匀再使用

甲组份彻底搅匀按配比准确称量混合甲、乙组份，熟化30分钟后才可施工

底材必须干燥，否则易鼓泡

温度低于5度应采用冬季固化剂

施工应避开雨、雪、雾天，相对湿度大于85%时不宜施工

涂料应存放于阴凉干燥通风场所，施工现场应加强通风排气

以上产品的数据、用途和建议市根据试验和实际使用中经验给出的。仅作为施工参考。

如果有任何施工难题或建议欢迎您致电我公司，对于我公司不了解情况下的施工，我公司只保证油漆产品的质量。以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。